

不锈钢440c钝化液，440c不锈钢钝化处理

产品名称	不锈钢440c钝化液，440c不锈钢钝化处理
公司名称	惠州市佳一美金属表面处理材料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	型号:100 规格:桶 产地:广东惠州
公司地址	惠阳区新圩镇塘吓
联系电话	0752-3950016 15307523679

产品详情

416不锈钢钝化液

416不锈钢简介：416不锈钢是不锈钢中易切削性能较好的钢种，416不锈钢主要用于电池阀、微特电机和电器元件的生产。以上材料均为易切削不锈钢，特别适用于机动车床、数控车床批量生产。416是易切削马氏体不锈钢，属于不锈铁一系列。含碳量较低，可以通过热处理强化，416的强度和切削加工性比304和316好，摩擦系数小，但耐腐蚀能力不如304和316，因此都需做一个钝化处理来提升此钢的一个耐腐蚀能力。以下是416不锈钢钝化液的详细介绍。

416不锈钢钝化液概述：416不锈钢钝化液是我司新近研发的一款专业针对416材料耐腐蚀的钝化液剂，通过本品钝化后可耐中性盐雾780H不锈。抗盐雾测试能力可提高5~20倍，并大大提升了产品的精密度与附加值。钝化可有效保证不改变工件大小尺寸以及原色泽，广泛适用于所有40系列马氏体不锈钢材料的本色钝化。

操作流程：

1. 脱脂：将工件表面油污清洗干净，可采用我司JYM-302不锈钢清洗剂。
2. 过水：将工件表面残留的液剂冲洗干净后方可钝化。
3. 钝化：钝化液加温至75度，浸泡30分钟后拿出过水冲洗干净残留液剂。
4. 稳定：将稳定剂加温至65度，浸泡15分钟后再冲洗干净，稳定能使得钝化膜形成的更加致密完整。
5. 中和：用氢氧化钠3%兑水，利用酸碱原理，达到中和处理的作用。
6. 过水：如上所述。

7. 烘干包装即可出货.

如您想了解更多关于不锈钢的钝化知识，可致电佳一美公司进行咨询。30系列不锈钢我司可提供专业的钝化液。