

水泥混凝土路面快速修补料薄层修补剂

产品名称	水泥混凝土路面快速修补料薄层修补剂
公司名称	廊坊谦宏路桥材料有限公司
价格	130.00/袋
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	15833164443

产品详情

水泥混凝土路面快速修补料薄层修补剂

联系人：李经理

联系电话：15833164443

BC型水泥路面修补料施工流程

- 1.标识:选定需要修补的区域。
- 2.清理：用高压风枪将铣刨后操作而产生的灰尘以及沙石清理干净（松动未脱落的部分应该着重处理）
- 3.洗刷：用高压水枪将需要修复的区域彻底冲刷干净，冲刷应该将泥浆冲出操作面，并防止回流。
- 4.湿润：用水冲刷干净后，应将水保留在作业面一段时间（至少1小时），将作业面充分湿润，直至不在渗水为止（水泥混凝土中有大量的毛细孔，充分湿润可以将毛细孔的空气排出，使其修补后表面不出现孔洞）。
- 5.加水：
将材料与水混合搅拌，加水量在16%-17%（以实际出厂检验报告为准）时效果最佳，加水量必须控制在16-17%之间，不许泌水（加水过多，会导致胶体和骨料分离，出现泌水、沉降、离析等现象）。
- 6.搅拌：用立式搅拌机或者手持式搅拌机（人工搅拌一方面搅拌不均匀，另一方面会导致加水量远远大于规定

加水量，会出现泌水、离析)搅拌时需充分搅拌均匀，观察无干分球和气泡，如果仍有干分球和气泡，可静止一分钟后在搅拌，搅拌时间在5分钟为宜，但也不宜时间过长，防止在搅拌桶内凝固。注意控制好水灰比，搅拌好的修补料不得泌水。

7.铺装：将搅拌好的修补料倒在需修补的操作面内，立即用刮尺赶平（注意：修补前操作面内不能有明水），确保修补后的地坪标高一致。修补料操作时间控制在25分钟内（注意：初凝后不得二次收光；0℃以下不得施工），用大号的抹子辅助收光。

8.刻防滑纹：初凝后15-20分钟后刻防滑纹。

9.养护：修补完成终凝2小时后，进行洒水覆盖塑料薄膜进行养护即可通车。

注意事项

- 1.此种修补方法限于混凝土面板基础稳固时使用。如果面板已出现比较严重的错台、脱空，建议先打孔压浆找平后再行条带修补。
- 2.操作面应彻底用高压水枪清理干净，不得有浮灰
- 3.操作面应充分湿润，直至不在渗水为止。
- 4.铺装前修补面必修彻底冲刷干净，湿润但不得有明水。
- 5.尽可能用搅拌机搅拌修补料，必须控制好水灰比，搅拌好的修补材料不得出现泌水。
- 6.雨天或零度以下不得施工。