

瞬干胶水粘接产品可以低白化ergo.5928

产品名称	瞬干胶水粘接产品可以低白化ergo.5928
公司名称	深圳市金斯邦胶粘剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ergo. 型号:ergo.5928 产地:瑞士
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区宝田路2号B栋2楼
联系电话	18925216502 15919426502

产品详情

ergo.5928低白化瞬干胶

分类：瞬干胶

低白化瞬干胶

颜色：透明色

粘度：2000mPa.s类型：温度范围：-30 至+120 应用领域：ergo瞬干胶用于

一、技术参数化学基质： 烷氧基乙基颜色：
透明色粘度： 2000mPa.s密度：
1.06g/cm温度范围： -30 至+120 熔点：
+165 闪点： 87 定位时间:金属：
40-60SPC： 2-4S塑料：
8-12S弹性体： 4-8S完全固化时间：
24h拉伸剪切强度：塑料： 1800N弹性体：
250N特殊性质：柔韧性比较好，高粘度的几乎无气味的胶粘剂。

二、使用说明

1.为实现性能，接合表面必须干净，无任何污染物，如污垢、油渍、润滑油和之前施用的任何产品。在接合之前，对表面进行轻度刮擦，可实现效果。关于玻璃和塑料的表面清洁，我们推荐使用ergo.9195清洁剂，对于金属，应使用ergo.9190清洁剂。2.如果可以进行诸如研磨、砂磨、喷砂等机械预处理，将会极

大地优化附着表面。弹性体接合要求刚切开的表面，才能确保完美接合。接合表面上的滑石粉也应该去除。3.应直接从原容器内、或通过喷嘴或喷洒器等另外的涂胶装置来少量地在一个表面上一滴滴的取用胶粘剂。应避免取用过多的胶粘剂。立即组装零件，施加轻微的接触压力。直到完成初次固定。确保零件恰当对齐。在获得初次固定之前，不要移动零件。4.使用ergo.9190剥离剂可从大多数基质上去除固化的氰基丙烯酸酯，进而拆卸零件。三、储存说明在凉爽干燥的环境下将产品储存在未开封的容器内。储存温度为+2 到8 。在上述储存条件下，根据产品的类型，保质期分别为6到12个月不等，从冷藏环境中取出产品时，使胶粘剂达到室温之后再使用。