

长期供应水性丙烯酸磁漆

产品名称	长期供应水性丙烯酸磁漆
公司名称	上海友友涂料有限公司
价格	32.40/KG
规格参数	麦多:麦多 水性漆:水性漆 上海金山: : 参数3 属性和值要对应
公司地址	上海市金山区第二精细化工区金环路658号
联系电话	021-37903539 13661694113

产品详情

水性丙烯酸磁漆

产品组成

采用水性树脂为主体，配以防锈填料、防闪锈剂等环保无毒材料，以去离子水为分散介质，结合先进微技术精制而成的功能性环保装饰涂料。可与其他防锈底漆配套使用，获得极佳的防锈及装饰效果。

设计用途

适用于钢结构工程、轻腐蚀环境中的各种机械设备，具有较好的户外装饰耐候性能。

技术参数

项目	参数	检测方法
颜色	各色	目测
细度	20 μ m	GB/T 6753.1-2007
固体含量	35%	GB/T 1725-2007
光泽度	90	GB/T 9754-2007
耐冲击	50kg · cm	GB/T 1732-93
弯曲试验	2mm	GB/T 6742-2007
硬度（铅笔）	HB	GB/T 6739-2006
附着力	1级	GB/T 1720-79(89)

自然干燥时间：

设定条件	温度	10	15	25	35
	表干	2h	1.5h	0.5h	0.2h
干膜40 μm	实干	24h	12h	12h	12h

湿度50%

施工说明

1. 涂装前将基材表面的油污、浮锈、旧漆皮等污物清理干净，保证基材表面的洁净和干燥。
2. 砂轮打磨以除去工件表面的焊瘤、飞溅、以及火工矫正部位的硬化层。所有气割、剪切或机械加工后的自由边锐角均应打磨到R2。
3. 喷砂至Sa2.5级或者动力工具打磨至St3级，表面处理后6小时内施工。
4. 可采用刷涂、喷涂方法施工，涂装前应先将漆搅拌均匀。若粘度偏高，可加入适量离子水，加水量0-10%，应边添加边搅拌，保证漆液均匀。
5. 施工时保持良好的通风，环境温度低于5 或者湿度大于85%的状况下不建议施工。
6. 雨雪雾天气不能在户外施工，如已经施工，可采取篷布遮盖等办法保护漆膜。

施工参数

配 比： 20kg，以包装桶合格证为准 施工方式：
刷涂、辊涂、喷涂

理论用量： 130-160克/平方米/道 稀 释 剂： 清水

稀 释 比： 0—10% 干膜厚度：
40微米/道

涂装间隔： 23 ± 2 3 ~ 48h，(超过时限,重涂时需用砂纸对被涂面进行打磨)

前道配套： 可与水性防锈底漆、环氧类的防腐底漆，中间漆兼容配套

建议涂装道数： 2道

附 注

储存条件：阴凉通风干燥处

储存期： 12个月

包装规格：20升容器装20公斤

注 意

本品只用于专业用途。

注意事项

1. 使用前应充分搅拌均匀。
2. 不能使用香蕉水、稀释剂。
3. 可喷涂、刷涂,喷漆时,空气压缩机应配有油水分离器。

声明

本产品手册中所承载之资料及数据，仅供涂装使用时参考。对于用户若使用本产品于其所自定用途，则本公司只保证涂料本身质量，恕不负责其它方面之问题。本手册之资料，本公司将根据产品的不断改进和提高而有权修改之。