

65mn经销商可免费提供样板

产品名称	65mn经销商可免费提供样板
公司名称	上海有象贸易发展有限公司
价格	3888.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市宝山区友谊路1588弄7号楼5层
联系电话	021-66930127 18116272782

产品详情

65MN卷板2.5*1250*2.5米鞍钢

65MN卷板2.5*1250*C鞍钢

65MN卷板3.2*1250*C鞍钢

65MN卷板4.0*1250*C鞍钢

65MN卷板4.5*1250*2米鞍钢

65MN卷板5.0*1250*2.5米鞍钢

65MN卷板5.0*1250*2米鞍钢

65MN卷板6.0*1250*2.5米鞍钢

65MN卷板6.5*1250*2.5米鞍钢

65MN卷板7.0*1250*2.5米鞍钢

65MN卷板7.5*1250*C鞍钢

65MN卷板8.0*1250*2.5米鞍钢

65MN卷板6.0*1500*C鞍钢

65MN卷板6.0*1500*C鞍钢

65MN卷板6.0*1500*6米鞍钢

65MN卷板8.0*1500*6米鞍钢

65MN卷板8.0*1500*C鞍钢

65MN卷板12*1500*6米鞍钢

热处理及冷拔硬化后，强度比较高，具有一定的柔韧性和可塑性;相同表面状态和完全淬透情况下，疲劳极限与五彩合金弹簧相当。但淬透性非常差，主要用于较小尺寸的弹簧，如调压调速弹簧、测力弹簧、一般机械上的圆、方螺旋弹簧或拉成钢丝作小型机械上的弹簧。

化学成份

化学成份:

碳 C :0.62~0.70

硅 Si:0.17~0.37

锰 Mn:0.90~1.20

硫 S: 0.035

磷 P: 0.035

铬 Cr: 0.25

镍 Ni: 0.25

铜 Cu: 0.25

热轧硬度:240~270HB

冷轧软态硬度:190~220HB

冷轧硬态硬度:300~340HB

热处理硬度:38~60HRC

折叠编辑本段热处理

折叠热处理及规范

淬火 830 ± 20 ,油冷;回火 540 ± 50 (特殊需要时, ± 30)。

临界点温度(近似值) $Ac1=726$, $Ac3=765$, $Ar3=741$, $Ar1=689$, $Ms=270$ 。

正火规范:温度 810 ± 10 , 空气冷却。

淬火、回火规范:淬火温度 830 ± 10 , 油冷却;回火温度 540 ± 10 , 水、油冷却。

上海有象贸易发展有限公司 乐信

联系电话 : 021-66930127 手机 : 18116272782