

青岛厚浆型氯化橡胶云铁中层漆有现货

产品名称	青岛厚浆型氯化橡胶云铁中层漆有现货
公司名称	青岛百威地坪工程有限公司
价格	20.00/件
规格参数	型号:J53 颜色:棕色 稀释剂:氯化橡胶漆稀释剂
公司地址	青岛市李沧区重庆中路133号
联系电话	83123277 13296484952

产品详情

一、产品特点：

本产品是由氯化橡胶、云母氧化铁、增塑剂、助剂等经研磨调制而成。该漆采用了大量的云铁，漆膜形成致密、坚韧的鳞片状结构，其独特的屏蔽作用，有效的防止了水分渗入，使其具有优良的耐腐蚀防锈作用。

二、应用范围：

该漆适用于船舶、海上设施、石油平台、化工管线、贮罐等钢铁结构防腐涂装的中间漆。

三、技术要求：

- 1、颜色 棕
- 2、闪点 31
- 3、干燥时间25 表干 1小时 实干 8小时
- 4、漆膜厚度 湿膜120 μm 干膜约60 μm
- 5、理论用漆量 约200g/ m²
- 6、建议涂刷道数 2道 120 μm
- 6、涂漆间隔时间25 10~24小时

7、稀释剂 氯化橡胶漆稀释剂

8、前道漆配套

氯化橡胶系列底漆及防锈漆、环氧系列底漆防锈漆、无机硅酸锌底漆、也可以直接涂于钢铁表面

9、后道漆配套 氯化橡胶系列面漆、醇酸系列面漆、氯磺化聚乙烯系列面漆

10、涂装方式 可根据不同情况选择刷涂、滚涂、无空气高压喷涂

四、表面处理、施工条件及安全贮运：

1、做底漆用时，表面喷砂或抛丸处理到GB8923-83中的Sa2.5级或St3级，涂有车间底漆的表面应将漆膜损伤和锈蚀处二次除锈，达到Sa2.5级或St3级。已产生锌盐的车间底漆表面应采取扫砂或用高压淡水清除锌盐，焊缝及烧损部位处理至Sa2.5级或St3级。做中层漆用时，被涂物表面漆膜完好，无水、油污、灰尘等，底漆如超过间隔期限，应进行拉毛处理。

2、钢铁表面温度高于周围空气露点温度3℃以上可以施工，相对湿度大于85%不宜施工。施工最佳温度10 - 30℃，严禁在雨、雪、雾、霜、露及大风条件下施工。

3、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋，并远离火源，存放于阴凉通风的室内仓库，存储期一年（超过存储期，经检验合格仍可使用）。

4、施工环境应有良好的通风条件，施工现场严禁烟火。油漆施工人员必须佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内，油漆溅到皮肤后，需用肥皂清洗，必要时找医生处理。