

# 泰安艺术地坪莱芜公园小区压花地坪

产品名称	泰安艺术地坪莱芜公园小区压花地坪
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

## 产品详情

### 艺术压模地坪简介

泰安莱芜艺术地坪也叫压模地坪、压花地坪，是采用特殊耐磨矿物骨料，高标号水泥、无机颜料及聚合物添加剂合成的彩色地坪硬化剂，通过压模、整理、密封处理等施工工艺使混凝土表面产生不同凡响的石质纹理和丰富的色彩效果。

### 一.艺术地坪特性、

特点：1.艺术压模地坪是具有较强的艺术性和特殊装饰要求的地面材料。它是一种即时可用的含特殊纳米矿物骨料，无机颜料及添加剂的高强度耐磨材料。其优点是易施工、一次成型、使用期长、施工快捷、修复方便不易褪色等，同时又弥补了普通彩色道板砖的整体性差、高低不平、易松动、使用周期短等不足

2.用硬化剂材料制作的彩色压模地坪具有抗耐磨、防滑、抗冻、不易起尘、易清洁、高强度、耐冲击、且色彩和款式方面有广泛的选择性、灵活性、成本低和优质环保等特点，是目前园林、市政、停车场、公园小道、商业街区和文化娱乐设施领域的理想选择。二.艺术地坪施工对基层混凝土施工要求：1.基层砼的强度应在 C20，其水灰比尽可能小且夯中不能含有早强剂。2.混凝土的中最大的碎骨料粒径 30mm为宜，且基础砼最小厚度须 50mm。3.混凝土的坍落度应控制在3-4cm，商品混凝土的坍落度应控制在12-14cm4.碎石、素土地基必须经碾压机压实或夯实。5.10cm以下混凝土振捣使用平板式振捣器振捣作业，10cm以上混凝土使用插入式振捣作业。6.使用较重的钢制长辊（钢辊应宽于模板0.3米以上）多次反复滚压地台，做出地台水平。滚压地台时，应除尽钢辊上的异物。将混凝土泥浆提出来，确保表面没有砂石现象，在无法使用钢辊作业的部位，应采用样板刮出地台水平。7.混凝土地面水平完工后，应进行泌水处理。8.要求底层混凝土的级配为C25或C20，上层为C30或C25的砂浆细石混凝土，总厚度为10-30cm三.艺术地坪施工步骤：1.砼表面拉毛处理：在混凝土表面初凝前加上1cm水泥浆用手工铁板将混凝土表面水砂浆抹均匀找平并拉毛表面。2.撒布硬化材料：将规定用量的2/3硬化剂压模地坪均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面，待硬化材料吸水润湿后手工铁板找平收光完成第一次作业，待硬化材料初凝至一定阶段阶段，再进行第二次1/3材料撒布收光找平作业。

3.找平收光硬化材料：根据混凝土的硬化情况，实行至少三次以上的手工铁板收光找平作业，且收光操作应相互应交错进行。4.撒布脱模粉：在硬化材料初凝一定阶段，表面干燥无明显水份的情况下均匀撒布一层与硬化材料配套的脱模粉。5.用模具压制图案，保持模具固定平整，压制图案要一次成型不能重压。6.实现各种设计款式、纹理和色彩，也可以多种色彩交互设计。四.艺术地坪后期养护及要求：1.硬化压模地坪材料的施工一般在室外进行，应防止在雨天及大风天气进行，施工环境温度一般在日均温度5摄氏度以上。2.冲洗地坪表面：待硬化压模地坪完全干燥凝固成型至少3-4天后方可用水或去污剂清洗表面，清洗表面一定在保证整个地坪清洗程度一致，否则会造成地面颜色深浅不一。3.涂敷密封剂：待清洗硬化压模地坪表面完全干燥无水分后至少一天以上方可涂敷液体亮光剂达到养护和增强光亮作用，使艺术压模地坪表面防污染防滑并再次强化。完成后艺术压模地坪除了很好的装饰性以外，其物理性能也非常稳定。

4.艺术压模地坪养护阶段必须防止人员随便进出或进行其它项目的施工操作。构成材料及工具包括：彩色强化剂、着色脱模粉、保护剂、乳液、压模及纸模模具、专用工具等。