

# 青岛醇酸甲板漆颜色多种

产品名称	青岛醇酸甲板漆颜色多种
公司名称	青岛百威地坪工程有限公司
价格	20.00/件
规格参数	型号:C42-31 颜色:各色 稀释剂:醇酸漆稀释剂
公司地址	青岛市李沧区重庆中路133号
联系电话	83123277 13296484952

## 产品详情

### 一、产品特点：

本产品是以醇酸树脂、颜料、溶剂、助剂经研磨调制而成。具有良好的附着力、耐磨和耐水性能好的特点。

### 二、应用范围：

主要用于船舶的甲板、内舱地板和其他方面的地板。

### 三、技术要求：

- 1、漆膜颜色和外观 各色并符合标准板及其色差范围，平整光滑
- 2、闪点 35
- 3、干燥时间（25℃） 表干 6小时 实干 24小时
- 4、漆膜厚度 湿膜70 μm 干膜约35 μm
- 5、理论用漆量 约120 g/m<sup>2</sup>
- 6、建议涂刷道数 2 - 3道 干膜70 - 100 μm
- 7、涂装间隔时间（25℃） 24 - 48小时

8、稀释剂及工具清洗 醇酸漆稀释剂

9、前道漆配套 酚醛类防锈漆、醇酸类防锈漆、氯化橡胶系列防锈漆、富锌底漆

#### 四、表面处理、施工条件及安全贮运：

- 1、被涂物表面漆膜完好，无水、油污、灰尘等，底漆如超过间隔期限，应进行拉毛处理。
- 2、钢铁表面温度高于周围空气露点温度3℃以上可以施工，相对湿度大于85%时不宜施工。施工温度10-30℃，严禁在雨、雪、雾、霜、露及大风条件下施工。
- 3、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋，并远离火源，存放于阴凉通风的室内仓库，存储期一年（超过存储期，经检验合格仍可使用）。
- 4、施工环境应有良好的通风条件，施工现场严禁烟火。油漆施工人员必须佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内，油漆溅到皮肤后，需用肥皂清洗，必要时找医生处理。