

# WPB环保型改性沥青桥面防水涂料

产品名称	WPB环保型改性沥青桥面防水涂料
公司名称	广州艺佰涂科技有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:艺佰涂 施工:喷涂 产地:广州
公司地址	广州市天河区黄村新村大街49号A83
联系电话	13822130675 13247326632

## 产品详情

WPB环保型桥面防水涂料说明:

系列环保型桥面防水涂料是以石油沥青为基料，配以几种高分子聚合物复合改性，经高剪切乳化设备制成的水乳型防水涂料。本产品具有成型快、抗渗性、耐候性、耐腐蚀性优良的特性，具有优良的弹性、延展性、低温时不脆裂、高温时不流淌、无毒无味，不但与水泥混凝土上有良好的吸附作用，而且与沥青混凝土上也有良好的相容性。防水性能持久可靠，是各种桥梁及高架桥面防水施工的专用涂料。

产品优点：无毒、无味、无环境污染且冷施工。多种聚合物改性耐高温、低温韧性优良，高分子聚合物经改性呈高聚物性能，抗剪切力强，能承受荷载及抗压喷涂桥面可做应力吸收层，可吸收桥面层应力和噪声可广泛用于屋面、地下、隧道等建筑工程的防水主要技术指标 项目

质量指标型号 I 固体含量 43% 50%不透水性

静水压0.2Mpa，保持2h不渗漏耐热性 90 ±2

5h无流淌、起泡和滑动流淌温度 150 无流淌

180 无流淌低温柔性 -10

-20 2H绕 10MM圆棒，无裂纹抗剪强度 25 ， 1.5Mpa耐酸性

2%硫酸溶液浸泡10D无变化耐碱性

2%氢氧化钠水溶液浸泡10D无变化粘结强度

0.2Mpa涂膜干燥性 表干 2h，实干 2.4h 施工方法1施工工序清理基

层----重点部位的处理----涂刷底油----第一遍防水层---第二遍防水层---第三遍防水层2.基层要求2.1基层表面应压实平整，采用水泥砂浆找平层时，必须充分养护，不得有酥松，起砂，起皮现象，应符合设计要求。2.2为提高防水层和沥青混凝土铺装层同桥面板之间抗剪切强度，混凝土面板须进行拉毛处理，以提高防水层和沥青混凝土铺装层同混凝土界面的嵌锁力和磨阻力。从而使路面在车辆行驶后长时间不出现起皱，裂缝。拉毛深度1-2mm，宽度4mm，拉毛净距2-4mm。2.3新旧面层必须清理干净，不得有杂物和灰尘，以免影响粘结性能。2.4防撞墙拆模后，应彻底清除防撞墙和混凝土桥面交接部位的模，钢筋铁丝等杂物。2.5桥面含水率不应大于15%。3.施工工具涂料喷涂机、草根刷、棕刷、毛刷、油灰刀、扁铲、水桶、乳胶手套。4.施工操作涂料施工应遵循涂刷均匀、厚薄一致的原则。4.1基层清理完毕后，应先将阴阳角、伸缩缝、施工缝等重点部位进行处理。特别是泄水孔等不易涂刷的部位、应做加强处理。4.2涂刷底子油。为提高防水层与基层粘结性，可用底子油喷涂，或用草根刷反复涂刷，并涂

刷均匀，覆盖完全，使之充分渗入混凝土毛孔，以提高粘结强度和抗剪切强度。4.3底油干后约1-2小时，可用棕刷涂刷或喷涂3-6遍涂料，每次涂膜实干后再进行刷涂或喷涂，每次涂刷间隔时间约3-6小时。4.4为避免涂料污染防撞墙，在喷涂桥面防水涂料时，有二人执挡布护住防撞墙，因此防撞墙部防水层，一般可采用人工涂刷。4.5防水层可以根据工程等级，厚度要求进行多遍涂刷或喷涂，直至达到设计或合同约定的标准要求。用量一般面层1.5 - 3 kg/m<sup>2</sup>,并可根据工程等级调节。

包装、保存25Kg或50Kg塑料桶包装;保存期6个月