

# 水性PVC塑胶底材自干漆乳液X-PU698z

产品名称	水性PVC塑胶底材自干漆乳液X-PU698z
公司名称	东莞新骅新材料科技有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	东莞新骅化工:只限工业化工涂料使用 化工事故反应资讯服务热线请拨打13215170439 X-PU698z:本品是新一代高性能水性丙烯酸改性聚氨酯乳液。 东莞:东莞市万江区新和工业区华尔泰路五盈科技园
公司地址	东莞市万江区新和工业区华尔泰路五盈科技园
联系电话	86-076923027989 13215170439

## 产品详情

水性PVC塑胶底材自干漆乳液、水性ABS塑胶底材自干漆乳液、水性PC塑胶底材自干漆乳液、水性PS塑胶底材自干漆乳液、水性塑胶色漆乳液、水性塑胶银漆粉漆乳液、水性哑光手感树脂、水性哑光爽滑乳液、水性塑胶罩光油乳液

### 水性丙烯酸改性聚氨酯乳液X-PU698z

说明：本品是新一代高性能水性丙烯酸改性聚氨酯乳液。

典型特性（不可作为规格）

外观： 微黄色半透蓝光明稠粘液体

固含： 50%

组成： 水性丙烯酸改性聚氨酯乳液

粘度： 1000-1400mPas

延伸率： 150-200%

PH值 7-8

离子性： 阴离子

硬度： F

组份： 单组份

特性优点：

推荐使用范围:

主要用于ABS、PC、PC+玻纤、碳纤维材料等、、、

施工工艺：

施工粘度工艺： 13秒

喷4次

喷涂方式： 人工喷涂

喷枪口径1.5

湿膜厚度： 25um

干膜后： 15um

注意事项：

属阴离子乳液，使用时应避免与强酸碱或阳离子体系拼混使用。

本品为成膜树脂，应避免将产品长期直接暴露在空气中。

注意：本资料的技术建议、数据是尽我们所知，不作任何保证。使用前请预先进行可行性实验确定产品应用之具体情况。

贮存条件：

产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，建议正常贮存温度在5oC-35oC，应避光密封保存，过低（5 以下）或过高的温度可能导致水分散液结块、分层。

为确保产品质量，容器开封后应尽快用完，不用时须将容器盖紧。

有效贮存期自包装之日起为12个月。 .

本品为非危险品可按一般化学品运输；60kg 120kg塑胶桶，不可食用,避免接触眼部。