

上海裂缝修补加固-上海楼板裂缝修补

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 上海裂缝修补加固-上海楼板裂缝修补 |
| 公司名称 | 上海屹固建筑加固工程有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 上海裂缝修补加固:上海裂缝修补加固 上海裂缝修补加固:上海裂缝修补加固 上海裂缝修补加固:上海裂缝修补加固 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金海公路3265号14幢10231室 |
| 联系电话 | 13761599138 |

产品详情

上海裂缝修补加固-上海楼板裂缝修补

砼裂缝灌浆封闭技术

对于各种形式的砼裂缝（裂缝宽度0.05mm-1.5mm），采用YJ-自动压力灌浆器、AB-灌浆树脂、YJ-封缝胶进行表面封闭赫深部灌浆，可达到恢复结构整体性、耐久性及防水性等目的。

砼结构表面缺陷修复：

采用JGN-3型建筑结构修补胶粘剂可对旧建筑物因腐蚀等多种原因造成的钢筋混凝土出现剥离脱落，钢筋外露等构件进行修复、整平。

A、裂缝处理

在灌浆前应对裂缝进行处理，处理的方法视裂缝情况不同一般可采用以下三种方式：

（1）表面处理法：当构件的裂缝较细小时（0.2mm左右），可采用钢丝刷等工具将表面的回尘、白灰等松散层去掉，然后用毛刷蘸丙酮、甲苯等有机溶剂将裂缝两侧20~30mm范围擦洗干净，并保持干燥。

（2）凿槽法：当构件的裂缝较宽时（大于0.3mm）较深时，采用凿“V”型槽法，槽宽

50~100mm，深 30~50mm。

(3) 钻孔法：对于大体积混凝土上的深裂缝，采用钻孔法。孔径以 32mm 为宜，当裂缝宽大于 0.5mm 时，孔距可取 2~3mm；裂缝小于 0.5mm 时，适当缩小孔距。

B、埋设灌浆嘴（盒）是裂缝与灌浆管之间的一种连接器。灌浆嘴（盒）的埋设间距，应根据浆液粘度及分布情况选定。一般当缝宽小于 1mm 时，宜取 500~1000mm。

C、裂缝及试漏：

用沿缝的方向将裂缝封堵，封堵要严密、平整，保证封闭可靠。封缝三天后，进行压气试漏，以检查密闭效果。试漏前，沿裂缝涂刷一层肥皂水，从灌浆嘴通入压缩空气（压力与灌浆压力相同）。如肥皂起泡，则说明封闭不严，应尽快处理。三天后再进行试漏，如无问题则可进行下道工序。

D、配浆及灌浆：

灌浆分手动和机动两种。

灌浆前，用压缩空气将管道及裂缝吹干净。灌浆由下而上，由一端到另一端进行。开始时应注意观察，逐渐加压，防止骤然加压。灌浆工作结束后，应立即拆除管路，并用丙酮冲洗管路。

上海加固公司<http://www.yododo.cc>

加固公司<http://www.gozhuang.com> 秦皇岛加固公司<http://qinhuangdao.gozhuang.com>

唐山加固公司<http://tangshan.gozhuang.com> 长沙加固公司<http://www.banggezs.com>

成都加固公司<http://www.91jiagu.com> 沈阳加固公司<http://www.99jiagu.com>

廊坊加固公司<http://www.lotour.cc> 贵阳建筑加固公司<http://www.acmjg.com>