

日本宝理PBT中国总代理商

产品名称	日本宝理PBT中国总代理商
公司名称	上海伦信塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二棟3081室
联系电话	18565596378 13437149353

产品详情

上海伦信塑化有限公司长期代理供应日本宝理PBT塑胶材料，货源充足，货真价实，品种齐全，价格合理，质量保证，原厂原包，当天订当天可以发货。

日本宝理PBT中国总代理商 日本宝理PBT中国代理商
日本宝理PBT中国经销商 日本宝理PBT中国供应商 日本宝理PBT质量怎么样？

日本宝理PBT中国批发商 日本宝理PBT价格 日本宝理PBT用途有哪些？ 日本宝理PBT华东地区供应商
日本宝理PBT哪里有的卖？

本公司代理PBT品牌有：美国沙比特,美国杜邦，日本三菱，日本东丽，日本宝理，荷兰DSM,德国朗盛，德国巴斯夫

日本东丽PBT代理供应：

上海伦信塑化代理：PBT日本宝理 2000

上海伦信塑化代理：PBT日本宝理 2002

上海伦信塑化代理：PBT日本宝理 3105

上海伦信塑化代理：PBT日本宝理 3106

上海伦信塑化代理：PBT日本宝理 3200

上海伦信塑化代理：PBT日本宝理 3300

上海伦信塑化代理：PBT日本宝理 3306

上海伦信塑化代理：PBT日本宝理 3400

上海伦信塑化代理：PBT日本宝理 201NF

上海伦信塑化代理：PBT日本宝理 209AW

上海伦信塑化代理：PBT日本宝理 3100H

上海伦信塑化代理：PBT日本宝理 3105H

上海伦信塑化代理：PBT日本宝理 310NF

上海伦信塑化代理：PBT日本宝理 315NF

上海伦信塑化代理：PBT日本宝理 320NF

热销地区：北京市,天津市,上海市,重庆市,河北省,山西省,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,河南省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,四川省,贵州省,云南省,陕西省、安徽、福建、江西、山东、宁波、厦门、青岛、南京、宁波、余姚、嘉兴、湖州、金华、衢州、台州、,甘肃省,青海省?上海、江苏、浙江?山东、青岛、淮北、泰州、河北省?、山西省?、辽宁省?、吉林省?、黑龙江省、?江苏省?浙江省、?安徽省、?福建省、?江西省、?山东省?、河南省、?湖北省?、湖南省?、四川省?、贵州省、?云南省?、陕西省?、甘肃省青海省、广东省辽宁省,吉林省,黑龙江省

1 PBT的工艺特性

PBT具有明显的熔点，熔点为225~235，是结晶型材料，结晶度可达40%。

PBT熔体的粘度受温度的影响不如剪切应力那么大，因此，在注塑中，注射压力对PBT熔体流动性影响是明显。

PBT在熔融状态下流动性好，粘度低，仅次于尼龙，在成型易发生“流延”现象。

PBT成型制品各向异性。PBT在高温下遇水易降解。

2注塑机

选用螺杆式注塑机时。应考虑如下几点。

制品的用料量应控制在注塑机额定最大注射量的30%~80%。不宜用大注塑机生产小制品。

应选用渐变型三段螺杆，长径比为15~20，压缩比为2.5~3.0。

应选用自锁式喷嘴，并带有加热控温装置。

在成型阻燃级PBT时，注塑机的有关部件应经防腐处理。

3制品与模具设计

制品的厚度不宜太厚，PBT对缺口很敏感，因此，制品的直角等过渡处应采用圆弧连接。

PBT的成型收缩率较大，在1.7%~2.3%，模具要有一定的脱模斜度。

模具需要设排气孔或排气槽。

浇口的口径要大。

模具需设置控温装置。模具最高温度不能超过100 。

阻燃级PBT成型，模具表面要镀铬，以防腐。

联系我们

本公司所销售产品均可开17%增值税发票；提供物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS(SGS)、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证等相关资料；免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务；如需试料，了解产品相关信息及当日报价，敬请来电，在线咨询，或拨打客服直线，竭诚为您服务！

我公司服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！欢迎各地客户来电！来函订购！