

KLAI-201彩色沥青瓦

产品名称	KLAI-201彩色沥青瓦
公司名称	开来湿克威防水科技股份有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:开来 型号:KLAI-201 产地:河南
公司地址	古固寨工业聚集区
联系电话	0371-55585118 17335722137

产品详情

产品介绍

KLAI-201彩色沥青瓦是以玻璃纤维毡为胎基，经浸涂中石化优质石油沥青后，一面覆盖烧结彩色矿物粒料、另一面撒以隔离材料所制成的瓦状屋面防水片材。公司拥有中部地区特有的彩色沥青瓦生产线，对外提供定制。

产品分类

按产品形式分为平瓦（P）和叠瓦（L）；按保护材料分为矿物粒（片）料（M）和金属箔（C）面的沥青瓦。胎基采用纵向加筋或不加筋的玻纤毡（G）。

规格尺寸允许偏差

长度尺寸偏差为 $\pm 3\text{mm}$ ，宽度尺寸偏差为 $+ 5\text{mm}$ 、 $- 3\text{mm}$ 。切口深度不大于（沥青瓦宽度 -43 ）/2，单位mm。

规格品种

彩色沥青瓦的规格为长 \times 宽 $1000\text{mm} \times 333\text{mm}$ ，矿物粒（片）料面沥青瓦重量不低于 $3.4\text{kg}/\text{m}^2$ ，厚度不小于 2.6mm ，金属箔面沥青瓦质量不低于 $2.2\text{kg}/\text{m}^2$ ，厚度不小于 2.0mm 。分标准型、凤尾型、马赛克型、复合型四种。

包装、贮存与运输

包装

沥青瓦采用适于运输和贮存的方式成包包装。

贮存与运输

不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。

避免日晒雨淋、注意通风。贮存温度不应高于45℃，平放贮存，不应侧放。

运输时防止倾斜或侧压，必要时加盖苫布。在正常贮存、运输条件下，贮存期自生产日起至少为一年。

技术指标

序号	项 目	平瓦	叠瓦
1	可溶物含量 (g/m ²)	1000	1800
2	拉力 (N/50mm)	纵向 横向	500 400
3	耐热度 (90℃)	无流淌、滑动、滴落、气泡	
4	柔度 (10℃)	无裂纹	
5	耐钉子拔出性能/N	75	

注：供需双方可以根据使用要求商定温度更低的柔度指标

注：供需双方可以根据使用要求商定温度更低的柔度指标

产品用途

适用于坡屋面的多层防水和单层防水的面层。

外观

彩色沥青瓦包装后，在环境温度10-45℃时，应易于打开，不得产生脆裂和破坏油毡瓦面的粘连。

玻璃纤维毡必须完全用沥青浸透和涂盖，不能有未经覆盖的纤维。

无孔洞，边缘切割整齐，无裂纹断缝等。

矿物粒料的颜色和粒度必须均匀紧密地覆盖在彩色沥青瓦的表面。