

# 铁锚352厌氧胶螺纹原装正品，宁波总经销

产品名称	铁锚352厌氧胶螺纹原装正品，宁波总经销
公司名称	宁波金宏达新材料有限公司
价格	48.00/瓶
规格参数	规格:250克
公司地址	江东区宁穿路188弄28号（10-39）
联系电话	0574-87720020 18957871847 15056612991

## 产品详情

????

铁锚厌氧性密封胶粘剂系列产品系单组分，具有高、中、低粘度，高、中、低强度，及耐高、中、低温的系列品种。该系列胶粘剂在隔绝氧气的情况下，室温即能迅速固化，并以毒性小，优良的耐油、防震、密封性能而著称。拆除后，不影响机件的原有性能，可反复使用。二、用途  
厌氧型密封胶粘剂适用于螺栓的紧锁，管道丝扣的密封连接，机械零件的装配固持，平面间的粘接。特别是活性金属紧密配合的粘接。低粘度的厌氧性密封胶粘剂还可以用于铸件砂眼修补堵漏。三、技术性能：

指标名称	指 标				
	302	322	342	352	372
外 观	淡黄色液体	淡黄色粘稠液	淡黄色粘稠液	淡黄色或橘红色 粘稠液	土黄色液体
粘度PaS*	0.01-0.02	0.2-0.8	0.2-0.8	0.4-0.8	1.5-2.0
定位时间min	30	30	30	30	30
破坏扭矩NM **					
二级精度螺固件	30	4-6	8-10	30	10
三级精度螺固件	20	4-6	8-10	25	10
牵出扭矩NM **					
二级精度螺固件	40	1-3	2-10	40	20
三级精度螺固件	35	1-3	2-10	35	20
贮存稳定min***	60	60	60	60	60

\*粘度的测定温度为21~25 \*\*由M10×30×35六角头螺栓、螺帽组成的螺固件

\*\*\*5ml胶液于10×100mm试管中(82±1) 恒温水浴下刚出现凝胶的时间。四、使用方法 1.

使用时，首先对螺栓、螺帽、管接头等粘接表面用等溶剂清洗去油污和铁屑。 2.

将胶液直接从瓶口滴在螺栓、螺帽或粘接表面，然后旋紧或压紧。 3.

快速流水作业可将少量胶液倒入非金属盆中或杯中，将要涂胶的螺栓在胶中沾一下，然后旋上。 4.

室温（ $23 \pm 2$ ）下，30min内定位，放置24h后达到最大强度。五、贮存、运输及注意事项： 1.厌氧密封胶粘剂，不含有机溶剂，可按非易燃品规则贮运，但必须避免日光照射和高温。安全性能详见本厂相关产品的《化学品安全技术说明书》。

2.本胶隔绝空气会固化，所以必须贮放在透气的高压聚乙烯的瓶中。 3.金属离子会促进其固化，所以应避免混入胶瓶。涂胶时不能直接把涂胶工具浸入瓶中。取胶时应将胶倒在非金属容器中，用剩的胶液，亦不可再倒回原瓶中，否则将引起胶的变质固化。

4.涂胶工具或者手上粘有胶液，可用、醋酸乙酯等溶剂清洗或擦净。

5.厌氧胶贮放在阴凉干燥处，贮存保质期为半年。过期若不凝固仍可继续使用。

宁波金宏达新材料有限公司是上海新光化工有限公司（铁锚牌）驻宁波办事处，主要负责宁波、宁海、慈溪、余姚、象山、舟山等地及周边地区！