

# 青岛市棕沥青铁船防污漆生产厂家

产品名称	青岛市棕沥青铁船防污漆生产厂家
公司名称	青岛百威地坪工程有限公司
价格	20.00/件
规格参数	型号:L44-38 产地:青岛 颜色:各色
公司地址	青岛市李沧区重庆中路133号
联系电话	83123277 13296484952

## 产品详情

### 一、产品特点：

该漆以煤焦沥青配以氧化亚铜、防锈颜料、松香、助剂经研磨调制而成，该漆具有较强的防污能力。

### 二、应用范围：

适用于铁壳舰船船底、海上石油平台等水下设施的涂装，可有效的防止海生物的附着生长。

### 三、技术要求：

- 1、颜色 棕
- 2、闪点 25
- 3、干燥时间25 表干 8小时 实干 24小时
- 4、漆膜厚度 湿膜约80 μm 干膜约50 μm
- 5、理论用漆量 约140g/m<sup>2</sup>
- 6、涂漆间隔时间25 24小时
- 7、施工方法 无气高压喷涂、空气喷涂、刷涂、滚涂
- 8、喷出压力（兆帕） 10 - 15 0.4 - 0.5

9、稀释剂用量（重量） 0 - 5% 5 - 15% 0 - 5%

10、建议涂刷道数 2 - 3道

11、建议膜厚 约100 - 150  $\mu\text{m}$

12、稀释剂及清洗工具 沥青漆稀释剂

13、前道漆配套 沥青船底漆

14、下水时间25

最短16小时，最长48小时，特殊情况可延长下水时间，但一般夏季不超过2天，冬季不超过4天为限

#### 四、表面处理、施工条件及安全贮运：

1、被涂物表面漆膜完好，无水、油污、灰尘等。底漆如超过间隔期限，应进行拉毛处理。

2、钢铁表面温度高于周围空气露点温度3 以上可以施工，相对湿度大于85%不宜施工。施工温度0 - 30，严禁在雨、雪、雾、霜、露及大风条件下施工。

3、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋，并远离火源，存放于阴凉通风的室内仓库，存储期一年（超过存储期，经检验合格仍可使用）。

4、施工环境应有良好的通风条件，施工现场严禁烟火。油漆施工人员必须佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内，油漆溅到皮肤后，需用肥皂清洗，必要时找医生处理。