

日本宝理PBT 3116

产品名称	日本宝理PBT 3116
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	宝理:1 3116:2 日本:3
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（注册地址）
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

随着我国汽车工业和电子/电气产业的高速发展,对PBT的需求量也在快速增长着,PBT系列产品前景在2010年前后仍然是十分看好。回顾2003年全球PBT消费量大约为57万吨/年(基础树脂),需求以北美为主,亚洲由于电子/电器工业需求的驱动,消费量也快速增长。全球PBT分地区的需求量分别为:北美20万吨、西欧16.5万吨、日本9.8万吨、世界其他地区18.8万吨。

PBT 3116

DURANEX 3116

聚丁烯对苯二甲酸酯

7.5% 玻璃纤维增强材料

产品说明：阻燃，标准，UL认可的重新研磨50%，包括GF7.5%增强，标准

物理性能：密度 1.49 g/cm ISO 1183

机械性能：拉伸应力 91.0 MPa ISO 527-2 拉伸应变 (断裂) 3.4 % ISO 527-2 弯曲模量 4710 MPa ISO 178
弯曲应力 144 MPa ISO 178

冲击性能：简支梁缺口冲击强度 5.1 kJ/m ISO 179/1eA

热性能：热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) 201 °C ISO 75-2/A 线形热膨胀系数 内部方法 流动：23 到 55 °C 6.0E-5 cm/cm/ °C 内部方法 横向：23 到 55 °C 9.0E-5 cm/cm/ °C 内部方法

电气性能：体积电阻率 $3.0E+16$ ohms · cm IEC 60093 介电强度 (3.00 mm) 22 kV/mm IEC 60243-1
漏电起痕指数 250 V IEC 60112

可燃性：UL 阻燃等级 V-0 UL 94

补充信息 额定值 Color Number EF2001/ED3002

注射：

干燥温度 120 到 140 ° C

干燥时间 3.0 到 5.0 hr

加工（熔体）温度 250 到 270 ° C

模具温度 40.0 到 80.0 ° C

保压 60.0 到 100 MPa

螺杆转速 100 到 150 rpm

PBT 3116

相关说明:本公司正规渠道进货，可开增值税票，在我司订购原料可免费提供SGS，COA，MSDS报告。
自接到贵司订购单24小时内发货，广东省内支持代收货款，省外3天可到货。货物送达后，请第一时间检查外包装，如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的，请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与销售部取得联系。对材料有什么不明白的地方请致电我公司销售部，我们将会提供材料的物理性能表及相关的参考加工数据