

# 瓦克硅油AK350CTS

产品名称	瓦克硅油AK350CTS
公司名称	上海碟林化工有限公司
价格	45.50/公斤
规格参数	品牌:瓦克 型号:AK350 产地:德国
公司地址	上海市青浦区重固大街588号
联系电话	021-59818369 13761293738

## 产品详情

德国瓦克二甲基硅油WACKERAK350有机硅流体

### 产品描述

WACKERAK350是一种线性，无反应的聚二甲基硅氧烷，粘度为约。 350mm/s。  
由于其化学结构，WACKERAK350拥有出色的性能外形，使其与有机材料区别开来作为矿物油。

属性：WACKERAK350清澈无味无色液体

特殊功能：

- 1、广泛的物理性质变化最小温度范围
- 2、优异的防水性能
- 3、良好的介电性能
- 4、低表面张力，因此表面活性高
- 5、化学上非常不活跃
- 6、凝固点低
- 7、高闪点

8、高耐热性

9、在各种溶剂中均具有良好的溶解性

## 应用

1、脱模剂

2、润滑剂

3、液压油

4、消泡剂

5、防水剂

6、用于电气和电子的液体电介质设备

7、传热油

8、抛光添加剂

9、纺织品和纤维助剂的添加剂

10、塑料添加剂

对于制药应用，我们建议我们的SILFAR系列特种硅油。我们的BELSIL系列的硅油可供选择化妆品部门。每当特别高的热量我们建议使用抗剪切性能我们的AK stab，AK visc和AKC的硅油产品线。专业等级的产品（可作为WACKERPLASTICIZER）将需要在RTV-1中用作有机硅增塑剂密封胶。

处理：由于WACKERAK350有许多不同的应用，不能提供一般的处理信息。参数因应用程序而异

WACKERAK350是一种非极性液体与水或短的极性溶剂不混溶链醇。在脂肪族和芳香族烃类中，氯代烃，醚类，酯类，酮类和氯代烃类高级醇类，WACKERAK350可溶于任何醇类比例。在产品与溶剂一起使用之前时间，建议进行实验室规模的测试。使用溶剂时，请记得阅读适当的危险信息。

## 产品数据

典型的一般特性

检验方法

数值

外观

无色透明

粘度，运动温度为25 ° C

DIN 53019

约350mm/ s

密度在25 ° C

DIN 51757

约0,97 g/cm

折射率在25 ° C

1,403

闪点

ISO 2592

> 260 ° C

表面张力在25 °

0,021N / m

点火温度 ( 液体 )

DIN 51794

410 ° C

包装 : 200公斤/桶

电话 : 021-59818369、 13761293738

联系人 : 陈双双