

岩棉复合板电话

产品名称	岩棉复合板电话
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	588.00/立方米
规格参数	导热系数:0.036 使用温度:600 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

岩棉复合板电话

河北兴达保温材料有限公司在不断改革，不断创新、打造绿色环保、企业同时，不忘回报社会。在全球倡导节能低碳环保的，2013年我公司耗巨资新增环保设施，公司以的技术和先进的设备，不断研发改革，做到绿色环保、节能降耗，在全国保温建材行业中占有重要地位。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

岩棉复合板产品特点如下：

1、优越的防火性能：外墙岩棉复合板采用的材料均为A级不燃材料。水泥纤维板判定指标（A级）炉内平均温度 50 ；持续燃烧时间 20s;质量损失 50%。本产品指标分别是炉内平均温度=19 ；持续燃烧时间=0s;质量损失=13%。岩棉的燃烧性能检测结果A级不燃材料。

2、良好的保温性能：

复合岩棉板中的是采用优质岩棉复合而成的。标准要求导热系数W/（m/K） 0.044 ;憎水率 98.0%;吸水率 5%;热荷重收缩度 600 ,本产品导热系数W/（m?K）=0.043;憎水率=98.30%;吸水率=3.6%;热荷重收缩度=660 。

3、优越的耐候性能和抗冲击性能：复合岩棉板中的饰面板是采用高强耐候的水泥纤维板作为防护层。

标准密度 g/cm^3 $1.4 < D \leq 1.7$,检测密度 $g/cm^3=1.6$;标准吸水率 28%,检测吸水率21%;标准抗冻性无破裂无分层,检测抗冻性无破裂无分层;标准耐湿率 0.23%,检测耐湿率=0.13%;标准抗折强度气干 18MPa饱水 14 MPa,检测抗折强度气干=19MPa饱水=15MPa;标准抗冲击强度 2.0KJ/m²,检测抗冲击强度=4.0KJ/m²

4、干挂安装方便快捷、工期短降低工程造价：复合岩棉板在实际施工过程中,由于采用特殊安装链接件连接,不受施工温度的影响,所以既缩短工期也降低了造价。

5、外装饰面可有多种选择：

复合岩棉板外饰面层可有多种选择，如：氟碳漆、真石漆、各种涂料、金属板、仿石材、瓷砖等。

安装步骤 1按复合岩棉板尺寸在墙上用 6钢膨胀螺栓锚卡件（复合板横向布置时，每块板两块卡件，复合板竖向布置时，板上下左右各一个卡件）；

6、用粘接砂浆粘接岩棉复合板，条形点粘；抹3~5厚抗裂砂浆，内压一层玻纤网格布，以确保牢固可靠。固定件个数按设计说明要求设置。