

# 批量出售高拉力混炼硅胶 拉伸性能好 高回弹

产品名称	批量出售高拉力混炼硅胶 拉伸性能好 高回弹
公司名称	广东超特新材料有限公司
价格	21.50/千克
规格参数	品牌:超特新材料 型号:TN-750 产地:东莞横沥
公司地址	东莞松山湖高新技术产业开发区总部二路4号光大we谷B1栋1905室（注册地址）
联系电话	13332628969

## 产品详情

- 1、混炼硅胶属于：TN7X0系列，撕裂性能和弹性好，适合于模压成型工艺
- 2、主要用来生产杂件和蛋糕盘类，等对弹性要求比较高的硅胶制品
- 3、混炼硅胶对比千家，选择超特，试用后不会让您后悔，可按需求定制！

- 1、抗撕性能强
- 2、高效的回弹性能
- 3、高效的加工性能
- 4、适合模压成型
- 5、产品符合ROHS等环保要求，通过美国FDA认证

# 混炼硅胶

项目

要求

TN-705 TN-710 TN-720 TN-730 TN-740 TN-750 TN-760 TN-770 TN-780 TN-790

外观

半透明固体，无明显机械杂质（5度到90度）沉淀胶

密度（g/cm<sup>3</sup>）

1.03 ± 0.03 1.04 ± 0.03 1.06 ± 0.03 1.08 ± 0.03 1.12 ± 0.03 1.15 ± 0.03 1.19 ± 0.03 1.22 ± 0.03 1.24 ± 0.03 1.25 ± 0.03

硬度（邵尔A型）

5 ± 1 11 ± 2 20 ± 2 30 ± 2 40 ± 2 50 ± 2 60 ± 2 70 ± 2 80 ± 2 89 ± 2

拉伸强度，Mpa

13.5 4.0 6.0 6.5 7.5 7.5 7.0 6.0

伸长率 %

300 800 750 650 550 450 400 280 150 50

撕裂强度，kN/m

4.6 8.1 10.1 12.1 10.8 6

收缩率 %

3.8~4.4 3.7~4.3 3.7~4.3 3.6~4.1 3.3~3.9 3.1~3.7 2.9~3.5 2.8~3.4 2.7~3.3 2.5~3.1

可塑性

80~120

110~130

120~150 135~160 165~195 200~230 235~255 290~320 315~345 295~325

包装：20公斤/箱装

储存：当在室温（避免阳光直射，最高 32°C/90°F）或以下的环境中未开封保存时，该产品自生之日起保质期为 12 个月。储存时需要注意不能存放于潮湿的环境中