

普通铂金硅橡胶 透明固体 AB双组份 厂家直销

产品名称	普通铂金硅橡胶 透明固体 AB双组份 厂家直销
公司名称	广东超特新材料有限公司
价格	36.00/千克
规格参数	品牌:超特新材料 型号:TN-940PT 硬度(邵尔A型):40±2
公司地址	东莞松山湖高新技术产业开发区总部二路4号光大we谷B1栋1905室(注册地址)
联系电话	13332628969

产品详情

1、铂金硅胶是一种双组份加成型低温硫化硅胶，具有硫化温度低，硫化速度快等特点，与传统的过氧化物硫化体系相比具有环保、高效无味的优势。

2、先将拆包后的AB组份低温硅胶放在炼胶机中混炼至软化，色料助剂可以在此过程中加入2:再将A,B硅胶按1:1的比例混炼，混炼(20-25遍)至均匀为止。

3、在混炼的过程中，要尽量保持炼胶机辊筒不超过40℃，气温高时应在加装空调或采用冷却水等措施来降低温度，建议硫化温度

130℃-150℃，根据制品的实际情况以确定最适硫化温度！

1、硫化速度快，硫化过程中释放物对人体无害

2、成型温度低，无异味

3、一次硫化完成，无需二次硫化

4、硫化后不产生新的低分子

5、产品符合ROHS等环保要求，通过美国FDA认证。和欧盟LFGB食品标准的检测。

铂金硅胶

	TN-920PT	TN-930PT	TN-940PT	TN-950PT	TN-960PT	TN-970PT
??					??	
???						
??g/cm ³ ?	1.08±0.03	1.10±0.03	1.12±0.03	1.15±0.03	1.17±0.03	1.19±0.03
????A??	20±2	30±2	40±2	50±2	60±2	70±2
????Mpa?	7.0	7.5	8.5	9.0	8.5	8.5
????%?	800	780	720	600	400	300
????kN/m?	10	12	18	25	20	20
????%	3.7~4.3	3.5~4.1	3.3~3.9	3.1~3.7	2.9~3.5	2.8~3.4
???	120~150	180~200	185~210	215~235	250~270	290~310

当在室温（避免阳光直射，最高32°C/90°F）或以下的环境中未开封保存时，该产品自生之日起保质期为 12 个月。储存时需要注意不能存放于潮湿的环境中。