

LCP美国杜邦6330一级代理商

产品名称	LCP美国杜邦6330一级代理商
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

Zenite 6330 物性表

基本信息黄卡编号

E344082-100831268

填料/增强材料

矿物填料, 30% 填料按重量

特性

抗撞击性, 良好

RoHS 合规性

联系制造商

形式

粒子

加工方法

成型

物理性能额定值单位制测试方法密度1.64g/cmISO 1183收缩率ISO 294-4 垂直流动方向0.65%ISO 294-4 流动方向0.0%ISO 294-4机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量10000MPaISO

527-2/1A/1拉伸应力 (断裂)130MPaISO 527-2/1A/5拉伸应变 (断裂)5.0%ISO
527-2/1A/5弯曲模量 (23 ° C)9500MPaISO 178冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度ISO
179/1eA -30 ° C8.0kJ/mISO 179/1eA 23 ° C9.0kJ/mISO 179/1eA简支梁无缺口冲击强度ISO
179/1eU -30 ° C40kJ/mISO 179/1eU 23 ° C60kJ/mISO
179/1eU热性能额定值单位制测试方法热变形温度 0.45 MPa, 未退火275 ° CISO 75-2/B 1.8
MPa, 未退火245 ° CISO 75-2/A玻璃转化温度 1120 ° CISO 11357-2熔融温度 2335 ° CISO
11357-3线形热膨胀系数ISO 11359-2 流动8.0E-6cm/cm/ ° CISO
11359-2 横向4.0E-5cm/cm/ ° CISO 11359-2电气性能额定值单位制测试方法表面电阻率>
1.0E+15ohmsIEC 60093体积电阻率> 1.0E+15ohms · cmIEC 60093介电强度35kV/mmIEC
60243-1相对电容率IEC 60250 100 Hz3.80IEC 60250 1 MHz3.40IEC 60250耗散因数IEC
60250 100 Hz0.014IEC 60250 1 MHz0.031IEC 60250漏电起痕指数200VIEC
60112可燃性额定值单位制测试方法UL 阻燃等级UL 94 0.850 mmV-0UL 94 1.50 mmV-0UL
94极限氧指数47%ISO
4589-2注射额定值单位制干燥温度150 ° C干燥时间3.0hr建议的最大水分含量0.010%加工 (熔体) 温度350
到 360 ° C模具温度40.0 到 150 ° C