

Surlyn 1705沙林代理商

产品名称	Surlyn 1705沙林代理商
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Surlyn
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

东莞市通标高分子材料有限公司

Surlyn简介

沙林®树脂是乙烯-甲基丙烯酸为基的离子聚合物，由杜邦利用独特的生产工艺聚合而成。杜邦®沙林®可应用于从食品及化妆品包装到消费品和工业品等众多领域，为世界各地的人们提供更美好、更健康、更安全的生活。

杜邦是世界上唯一一家离子聚合树脂生产厂家。

杜邦沙林树脂SURIYN的主要特性：

- 优异的低温抗冲击韧性
- 出色的抗磨损、刮擦性能
- 出色的抗化学药品性能
- 透明、清澈、光泽柔和华贵
- 优异的熔融强度（熔融下拉伸不断裂）
- 有多种牌号符合FDA相关标准
- 直接粘贴环氧树脂和聚丙烯表面作修饰保护
- 直接热贴合在金属、玻璃、天然纤维表面作修饰保护Surlyn树脂典型应用:

(1)化妆品领域：香水瓶盖，霜、膏容器等

(2)消费品领域：各种手柄，玩具如宠物口嚼物，冰桶，地板

(3)运动器材领域：高尔夫球壳，冲浪板，滑雪板表层，滑雪靴，滑冰靴，雪曲棍球头盔，鞋后跟内衬，牛仔竞技保护背心

(4)其他领域：浮标，户外安全照明，玻璃制品表面涂层，管道螺丝保护盖，荧光灯表面保护

坚韧透明的沙林?树脂为包装工业提供优越的封合完整性能。它的低温起封性、出色的热粘强度，以及行业中广泛的封合范围，使得沙林?成为解决渗漏、提高包装线速度、过污染物封合、处理困难的封合条件、提高效率的可靠选择。优异的杜邦沙林树脂适用于高效吹膜和挤出涂布工艺以及化妆品包装、贴体包装和高尔夫球等运动器材领域，或作为改性剂在其他塑料中使用Surlyn PC2000 高透明 香水瓶专用料

Surlyn 1601 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性；低凝胶

Surlyn 1601-2 良好的热封性

Surlyn 1601-2LM 低吸水性

Surlyn 1601B 低凝胶

Surlyn 1601B-2 低防粘连

Surlyn 1605 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1605SBR 低滑动性；低防粘连；良好的脱模性

Surlyn 1650 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1652 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1652-1 低凝胶

Surlyn 1652SB 滑动；防粘连

Surlyn 1652SBR 滑动；防粘连；良好的脱模性

Surlyn 1652SR 滑动；良好的脱模性

Surlyn 1702 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性；良好的粘合性

Surlyn 1702-1 低凝胶

Surlyn 1705 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1705-1 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1706 机构认证：FDA,21CFR177.1330

Surlyn 1707 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1802 良好的耐磨性能；高透明；耐油脂的；良好的硬度；低温韧性；低温热封性；高光泽

Surlyn 1855 良好的耐磨性能；高透明；高耐应力开裂性；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1856 良好的柔顺性

Surlyn 1857 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn 1901

良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性；良好的抗冲性能；良好的撕裂强度

Surlyn 2601 良好的撕裂强度；高光泽；良好的硬度；低温热封性；良好的牵伸性

Surlyn 7930 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 7940 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8020 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8120 良好的柔顺性；低硬度

Surlyn 8140 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度

Surlyn 8150 良好的强度；高透明；良好的撕裂强度；良好的耐磨性能；低温韧性

Surlyn 8320 良好的柔顺性；共聚物

Surlyn 8527 良好的耐磨性能；高透明；共聚物

Surlyn 8528 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8550 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8660 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8670 产品特性：共聚物

Surlyn 8920 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8940 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 8945 回弹性；良好的抗冲性能；良好的成型性；易加工性；高流动的

Surlyn 9020 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 9120 低温韧性

Surlyn 9150 良好的硬度；高透明；良好的撕裂强度；低温韧性

Surlyn 9320W 低硬度；良好的柔顺性

Surlyn 9450 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 9520 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 9650 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 9720 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 9721 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 9730 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 9910 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 9945 易加工性；高流动的

Surlyn 9950 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn 9970 良好的抗化学腐蚀性能；良好的色稳定性；良好的抗冲性能；良好的韧性

Surlyn CFM

Surlyn FCF 高光泽

Surlyn NWL 高光泽

Surlyn PC100 高透明

Surlyn PC350 高透明

Surlyn SG201U 抗污染的；耐刮擦性；良好的耐磨性能；良好的耐候性；持久性；高光泽

Surlyn SPF-1 薄膜