

吸湿速干整理剂

产品名称	吸湿速干整理剂
公司名称	江苏环衍纺织科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南通高新区新世纪大道266号江海智汇园D1幢（注册地址）
联系电话	18966347812

产品详情

RINGECOLIVE 500适用于棉及混纺织物的吸湿速干功能整理剂，经本品处理后的织物，具有优良的手感，同时赋予纤维素纤维及混纺织物具有极好的亲水、吸湿排汗性能。

RINGECOLIVE

500赋予天然纤维及其混纺织物优良的吸湿特性，用于绒类织物手感柔软、蓬松。

基本性质：

化学组成 改性聚醚类聚酯

外观 黄色液体

离子性 非离子

PH 6.0

粘度 300 ~ 500cps

应用性能：

- 1, RINGECOLIVE 500使纤维接枝上亲水基团，赋予棉纤维优异的柔软的手感及亲水性能；
- 2, 使棉及涤棉混纺织物具有良好的吸湿性，赋予混纺织物优异的吸湿排汗性能；

3, 使棉及涤棉混纺织物具有柔软、亲水, 减少织物的擦伤、折痕、鸡抓印;

4, 赋予纤维蓬松的特性, 使起绒、起毛产品具有更丰满产品冷水化料, 均匀搅拌后使用方便

5, 配伍性好, 可与我司其他产品复配高浓产品。

应用方法:

1. 浸渍工艺:

RINGECOLIVE 500 1 ~ 2 % (对织物重)

温度 30 ~ 40

时间 15 ~ 20min

2. 浸轧处理:

RINGECOLIVE 500 15 ~ 30 g/L

轧液率 70 %

浸轧 烘干(110 × 1 ~ 3 分钟) 定形(150-170 × 1 ~ 2 分钟)

注意事项:

1. 一般来说阳离子柔软剂、氨基硅油柔软剂、氟类、蜡类防水剂、阳离子固色剂、阳离子抗静电剂等容易影响吸水性。

2. 对于荧光增白或极浅颜色, 建议使用苹果酸或者柠檬酸浸轧。

3. 请事前通过试验确认RINGECOLIVE 500对各种牢度的影响。

4, 化料时用冷水或温水(约 30- 40) , 可保证产品良好的加工稳定性和持久效果。

5本品对织物色光影响较小。

6冬天温度变冷粘度适当增加, 不影响使用。

贮存

RINGECOLIVE500 包装：120KG 塑料桶，贮存期为 12 个月。