

吸水性柔软剂

产品名称	吸水性柔软剂
公司名称	江苏环衍纺织科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南通高新区新世纪大道266号江海智汇园D1幢（注册地址）
联系电话	18966347812

产品详情

吸水性柔软剂 RINGECOLIVESF191 是根据专利技术研发而成的新型柔软剂，处理了 RINGECOLIVESF191 助剂的面料产品具有蓬松性、柔软性、清爽性，可直接用冷水化料，任意比例稀释，相比较传统有机硅柔软剂的化料工艺复杂、稳定性差的缺点，RINGECOLIVESF191 助剂化料简单方便易操作，让处理后的面料织物富有丰富的柔软手感和较强的吸水性，适用于化纤及混纺织物的后整理，特别适用于绒类化纤织物，手感的柔软性、蓬松性及清爽性俱佳。

产品特点

- (1) RINGECOLIVESF191 为高浓液体，冷水直接稀释
- (2) 赋予化纤织物优异的蓬松、柔软及清爽的手感
- (3) 产品兼具聚酯和有机硅的手感风格，无需复配
- (4) 产品稳定性好，不漂油、不粘辊

产品性质

化学组成：聚酯、聚醚、有机硅多元嵌段共聚物

外观：黄色半透明液体

离子性：弱阳离子

PH 值： 5.0 ± 1.0

含量： $45\% \pm 2.0$

包装储存:120Kg/塑料桶, 温度<30 储存期 6 个月

安全性:对皮肤无刺激性,稀释液沾到皮肤、溅到眼睛里立即用清水冲洗干净

使用方法

化料：RINGECOLIVESF191 化料使用时充分搅拌均匀

浸渍法：RINGECOLIVESF191 用量 0.2-0.6% (o.w.f) ；30 浸渍 10-30 分钟 脱水(带液率约 70%) 烘干 100-130 定型 170-190 。

浸轧法：RINGECOLIVESF191 (20%) 用量 10-30g/l ；浸轧(轧余率约 70%) 烘干 100-130 定型 170-190 。