

活性染料湿摩擦增进剂

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 活性染料湿摩擦增进剂 |
| 公司名称 | 江苏环衍纺织科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南通高新区新世纪大道266号江海智汇园D1幢（注册地址） |
| 联系电话 | 18966347812 |

产品详情

RINGECOLIVEGS 是本公司最新开发的湿摩擦牢度提高剂，适用于棉及纤维素纤维采用活性、直接、还原以及硫化染料浸染织物、成服装的摩擦牢度提高。尤其适用于黑色、大红色等颜色的牢度提高。

物化性质

外观 淡黄色液体

离子性 弱阳离子

PH 酸性

溶解性 易稀释与冷水中

产品特点

(1) 显著提高活性、直接染料、硫化、还原染料染色物的湿摩擦牢度。

(2) 几乎不影响染色物的色光和手感。

(3) 具有良好的稳定性，适用于针织物、成衣浸渍处理。

(4) 不含 APEO、甲醛等 OEKOTEX 100 标准中禁用、限制的化学物质。

应用方法

1. 浸轧法

RINGECOLIVEGS 20~30g/L

分散螯合剂 0.5g/L (有助于稳定)

醋酸调节 pH=5

加工方法 一浸一轧 轧液率70%，烘干后焙烘150度*60~90秒

2. 浸渍法加工工艺

RINGECOLIVEGS 2~5g/L

加工方法 30~40度* 5~10 分钟后，脱水，烘干。

注意事项：

1. 请配液浓度需控制在30g/L以下,用冷水稀释溶解，溶解水温不超过35 。
2. 处理前的染色物务必充分水洗去除浮色，并中和调节布面 pH 值至中性~弱酸性。
3. 由于浸染设备不同，加工中工作液会受到不同程度的剪切而影响稳定性，务必实际加工前通过预备试验确保产品稳定性使用。
4. 本产品为弱阳离子，也会受到印染加工中使用水的硬度、金属离子、酸、碱、盐等因素而影响其稳定性，务请通过小样试验确认和同浴使用的其它药剂的相容稳定性。