无氟 防水剂

产品名称	无氟 防水剂
公司名称	江苏环衍纺织科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南通高新区新世纪大道266号江海智汇园D1幢（注册地址）
联系电话	18966347812

产品详情

RINGECOLIVEECO-0C是不含有氟系的绿色环保型单防整理剂，该系列产品符合REACH法规、OEKO-TEX Standard 100 等标准。目前国际知名品牌NIKE、ADIDAS、UNIQLO等服装公司共同参与制定危险化学品零排放（ZDHC）路线图，主要目标全面要求停止使用 C8、C6、C4等含氟（PFCs）防水防油剂。本产品正好符合未来纺织品的绿色环保整理方向，是健康纺织品的首选产品。

RINGECOLIVEECO-0C
是全新理念的功能性纺织品整理剂，单独作为
非氟防水剂
使用，在棉纤维、合成纤维纺织品上具有优异的防水及耐水洗效果。防水耐水洗性更优异且对织物色光几乎无影响，手感也会更柔软。

物化性能

外　观　乳白液体

化学组成　改性树脂水溶液

离 子 性　阳离子

pH a值　3.5-4.5

溶 解 性　易溶于水

特　点

1.　安全和环保：完全不含APEO、不含PFOA、不含PFOS，很好的有机氟防水剂替代品。

2. 推荐用于棉纤维、合成纤维的耐久防水、防虹吸、耐静水压整理。

3. 几乎不影响加工织物的手感和透气性，特别适合于水性涂层前的防透浆处理。

4.　用于纤维素纤维时，需配合交联剂使用，即可达到优异的耐久防水效果。

应用方法

1纯棉织物

RINGECOLIVEECO-0C使用浓度因加工纤维、要求性能、加工条件等而异，
为了获得耐久性的防水及防水性污渍的效果，我们推荐使用：

RINGECOLIVEECO-0C　60 - 80 g/L

RINGECOLIVEHFM　10~20g/L

调节PH　4.5~5

干燥　带液率 70%　120℃×90秒　焙烘 160℃×60~90秒

2 涂层前防透浆预处理

RINGECOLIVEECO-0C　20-50g/L

RINGECOLIVESO　1g/L

p H　4.5~5

烘干120℃×90秒，适当焙烘后做涂层处理

3涤/棉织物（65/35）耐久防水防油整理RINGECOLIVEECO-0C　20～25g/L

RINGECOLIVE6C　30～50g/L

RINGECOLIVEHFM　15～20 g/L

RINGECOLIVESO　3～5 g/L

RINGECOLIVESOFT　8～10 g/L

pH　4.5~5

加工条件 浸轧 一浸一轧 轧余率：涤/棉65%

干燥　120℃×90秒　焙烘 160℃×60~90秒

保管和使用注意事项

1.　使用前通过搅拌慢慢加入RINGECOLIVEECO-0C到软水中
，工作液切记不要高速搅拌，这是由于高剪切力可能会破坏乳液。

2.在做防水整理之前，请检查织物表面的残留助剂、盐、纤维等物质，这些物质的存在会会降低防水效果，因此待处理织物必须进行充分预处理，以确保没有表面活性物质残留。

3.不要一次性配制过多的工作液长时间存放，配制的工作液应尽快用完。

包装贮存

60kg 塑料桶包装，贮存在 0℃以上的仓库中，稳定期储存一年。开包使用后应确保容器密闭。