

HDPE中石化茂名 HHM5502

产品名称	HDPE中石化茂名 HHM5502
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:中石化茂名
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

【HDPE塑胶原料供应牌号介绍】

1)供应HDPE中石油大庆：5000S，0855，9455，9455F，HC 7260，L5202。

HDPE中石油大庆：2200J：注塑级，抗冲击和刚性高，

PE中石油大庆：5000S：挤出级，加工和机械好,耐寒性和耐磨耗性良好。

HDPE中石油大庆：5200B：吹塑中空级，冲击强度和刚性高，大容器和工业容器,如煤油、化学品、汽油桶、大玩具、渔用浮子。5300B:中空级。

(2)供应HDPE中石油兰州：L5202，60550AG，DMDA-8008。

(3)供应HDPE中石油独山子：DMDA-8920，HD5420GA，HD6070EA，T60-800，HD5502GA，HD5502XA，DMDA-8008，DMDN-8008。

中石油独山子：5000S

拉丝级，特性：机械强度高。用途：可用于绳索和网用单丝，而且可用于中空制品、管材等。

中石油独山子：60550AG，DMDA8007注塑级。

(4)供应HDPE中石化福炼：BM1048，D**A6097，D**B2480，FTA-001，DMDA6200，F00952F。

(5)供应HDPE中石化茂名：DFDA8916，HHM5202M2，HHM5502LW，HHM5502ST，HXM50100，TR-144，TR-168，TR480，TR480M，DMDB-8916，E4012。

HDPE中石化茂名：HHM5502 中空级，具有良好的耐热、耐寒性、较高的刚性和良好的抗应力开裂性能

, 产品符合食用包装卫生标准。

HDPE中石化茂名：TR-144 薄膜级，薄膜有极好的抗冲击和抗撕裂性能,防水性能好,不粘连。

HDPE中石化茂名：TR418管材级，优秀的抗慢速裂纹增长能力、含有紫外稳定剂，可延长户外存放时间、具有优秀的环管应力开裂。

(6)供应HDPE 中海壳牌：5021D，5021Y，5621D，5121B，5421B。

HDPE中海壳牌：5021DX 薄膜级，抗氧化剂，耐环境应力开裂性好，高刚性，流动性好。

HDPE中海壳牌：5121B 薄膜级，抗氧化剂,高抗冲性,高刚性,拉伸性能好。。

HDPE中海壳牌：5421B 中空级，分子量分布广,抗氧化剂,耐环境应力开裂性好,高刚性

(7)供应HDPE台湾台塑：7200，8003，8010，8050，9001，9003，9007，LH606，8001。

HDPE台湾台塑：8001押出级，可用于PE自来水管，PE瓦斯管，PE污排水管，PE化学用管，PE电视套管。特性：耐环境断裂性佳，抗蠕变性佳，机械强度佳，耐压强度佳。

HDPE台湾台塑：8010 挤出级，特性：延伸性佳，节点强度佳、加工安定性好、着色性佳。

HDPE台湾台塑：9001 薄膜级，薄膜强韧性佳、加工膜管稳定佳、膜厚分布均匀、成型膜配向性佳。用途概述：购物袋、市场袋、贴断袋、垃圾袋、排水管。

(8)供应HDPE沙特SABIC：F00952，HTA-001，M80064，B5429，8060，M200056。

HDPE沙特SABIC：B5429挤出级特性：坚韧、ESCR、顶部负荷强度及加工性的优秀组合。

HDPE沙特SABIC：F00952 薄膜级，特性：垂伸性好和挤出性好、高强度、高劲度。

HDPE沙特SABIC：F01552 薄膜级，特征:垂伸性优秀,高劲度。

HDPE沙特SABIC：M200056注塑级，特性：坚韧、性能均衡优秀。

HDPE沙特SABIC：M300054注塑级，流动性出色、高光泽、模塑性优异。

HDPE沙特SABIC：M80064S注塑级，硬度出色、不易变形、紫外线稳定。

(9)供应HDPE沙特埃克森美孚：00952，FTA-001，HSGC7260，HTA-001，HTA-016，HYA-600，HMA-016，HMA-025，HMA-016，F0554T。

(10)供应HDPE伊朗国家石化：60507，HD-EX5，HD 7000 F，HD52518，88627，HD6070UA。

(11)供应HDPE韩国LG：ME5500，ME8000，ME9180, BE0400，

HDPE韩国LG：BE0400吹塑级，特性：高刚性和流动性，抗环境应力开裂性良好。

HDPE韩国LG：ME2500S注塑级，用途概述：饮料瓶盖。有很好的气体渗透性和高韧性。

HDPE韩国LG：ME5000 各种容器与垃圾桶、矿泉水瓶盖。

HDPE韩国LG：ME9180注塑级，用途概述：一般家用产品，大型成型品，工业用零件，一次性产品，搬运箱等。特性：高刚度、抗环境应力下脆裂能力、加工性能及冲击强度良好。

(11)供应HDPE美国陶氏：20453N，2344E，3364，3485(2)，53050E，5440，D**A3485，D**A6944，D**B-3485，D**K-3364。日本陶氏：3364，D**J-3485。

HDPE美国陶氏DMDA-6200：中空级，具有优秀的抗环境应力开裂性、高熔点、高抗冲等。

HDPE美国陶氏DMDA-8007：注塑级，性能:刚性好,抗应力性好,成型零件光泽性好。。

HDPE美国陶氏DMDA-8920：注塑级，用途:广泛用于注塑成型的零部件,如家用器皿、玩具、食品容器等。性能:具有良好的韧性,抗应力性及加工性

HDPE美国陶氏DMDH-6400：中空级，用于：1、日常包装、食品和水果饮料包装；
2、薄壁零部件和家用器皿的应用。特点：1、具有强亮泽度；2、高抗冲性能；
3、拉伸强度性能优越。

(12)供应HDPE韩国油化：F600，8380，870F，OGB 02004，OGB 92016HD。

(13)供应HDPE日本三井化学：HJ560W，7000F，6900，6200BX，5305E，1300J。

(14)供应HDPE泰国石化：GA3750，HD 7000 F。泰国BPE：HD 7000 F。

(15)供应HDPE日本出光：430B，G-185，J-3056HP。

(16)供应HDPE日本三井化学：1300J，5305E，6200BX，6900，7000F，HJ560W。

【高韧性HDPE陶氏新加坡DMDA-6620NT 7特性介绍】

【HDPE基本特性】高密度聚乙烯是一种不透明白色腊状材料，比重比水轻，比重为0.941~0.960，柔软而且具有韧性，但比LDPE略硬，也略能伸长，无毒，无味。

【HDPE燃烧特性】易燃，离火后能继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，燃烧时会熔融，有液体滴落，无黑烟冒出，同时，发出石蜡燃烧时发出的气味。

【HDPE主要优点】耐酸碱，耐有机溶剂，电绝缘性优良，低温时，仍能保持一定的韧性。表面硬度，拉伸强度，刚性等机械强度都高于LDPE，接近于PP，比PP韧，但表面光洁度不如PP。

【HDPE主要缺点】机械性能差，透气差，易变形，易老化，易发脆，脆性低于PP，易应力开裂，表面硬度低，易刮伤。难印刷，印刷时，需进行表面放电处理，不能电镀，表面无光泽。

【HDPE应用场合】用于挤出包装薄膜，绳索，编织袋，渔网，水管；注塑低档日用品及外壳，非承载荷构件，胶箱，周转箱；挤出吹塑容器，中空制品，瓶子。

【HDPE注塑工艺】HDPE有数不清的应用，范围从可重复使用的薄壁饮料杯到5 - gal罐，消费国内生产的HDPE的1/5。注塑品级一般熔体指数5~10，有具有韧性较低流动性品级和具有可加工性

的较高流动性品级。用途包括日用品和食品薄壁包装物；有韧性、耐用的食品和涂料罐；高抗环境应力开裂应用，如小型发动机燃料箱和90 - gal垃圾罐。

一般的HDPE熔点为142℃，分解温度为300℃；注塑温度的可调区间较大。注塑时，一般使用温度为180℃--230℃；因是烯烃类塑料，它不吸水，生产时，不需烘干，但为了产品质量，可用60

℃温度烘干1hr，以排出浮水；聚乙烯的熔体粘度大，流长比小，薄壁制品可能缺胶，因此，浇口和流道相对较大；制品易带静电，表面易吸埃。收缩率为16‰；溢边值为0.05mm。

【高韧性HDPE陶氏新加坡DMDA-6620NT 7粒子图片】
【高韧性HDPE陶氏新加坡DMDA-6620NT 7主要用途】

1. 注塑制品：有周转箱、瓶盖、桶类、帽、食品容器、盘、垃圾箱、盒、以及塑料花。
2. 吹塑制品：中空成型制品，如各种系列吹塑桶、容器、瓶类、盛放清洁剂、化学品、化妆品等，汽油箱、日用品等。还有吹膜制品如食品包装袋，杂品购物袋，化肥内衬薄膜等。
3. 挤塑制品：管材、管件主要用在煤气输送，公共用水和化学品输送，如建材排水管、煤气管、热水管等；片材主要用于座椅，手提箱，搬运容器等。
4. 旋转成型：注塑制品如大型容器、储藏罐、桶，箱等。
5. 聚乙烯可加工制成薄膜、电线电缆护套、管材、各种中空制品、注塑制品、纤维等。广泛用于农业、包装、电子电气、机械、汽车、日用杂品等方面。