蒂贝贝尔瓷砖胶805

产品名称	蒂贝贝尔瓷砖胶805
公司名称	运城市蒂贝贝尔建筑节能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	蒂贝贝尔:瓷砖胶805
公司地址	运城市盐化二厂十三工段西
联系电话	0359-5303333 15386144444

产品详情

蒂贝贝尔瓷砖胶805（通用型）

产品特点：

1. 粘结力强、省料、安全、牢固，避免发生空鼓或脱落现象。

2. 施工中不用泡砖湿墙，可明显提高工效、方便快捷。

3. 具良好的抗渗性能与抗老化性能。

4. 有弹性，可吸收底材与瓷砖之间的胀缩，从而延长瓷砖使用寿命。

5. 表面处理底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂、无混凝土养护剂、脱膜剂及其它松散物，

疏松吸水性强的可用水湿润。

操作工艺：

1. 注意边搅拌边徐徐把粉剂倒入水中，将瓷砖胶与清水按约4：1(25kg／包，约配6～6．5公斤水

搅拌成均匀膏糊状，电动搅拌效果最佳。若胶浆静置十分钟后再搅拌一下可增加强度。

2. 用齿型刮板将胶浆涂抹于工作面上，使之均匀分布，调整刮板与工作面的夹角来控制胶浆的厚

度，每次约涂抹1m左右，然后将瓷砖揉压于上即可。

3．如背面沟较深的瓷砖或石材粘贴，除工作面抹浆外，还应在瓷砖背面或石板背面抹浆。

基面处理：

所有表面应结实、干燥、清洁、无油污、蜡渍和其它松散等。

覆盖面积（用量）：

1.覆盖面积根据工程具体情况而用量有所不同

2.用3x3mm齿型刮板约1.7公斤／平方

3.用6x6mm齿型刮板约3.0公斤／平方

4.用10x10m齿型刮板约4.5公斤／平方

5.基面越平整，浆料用量越少

技术参数：

1.调整时日：20—25分钟，(调整时间：瓷砖粘贴后错位能再调整的有效时间)

2.晾首时间15分钟(晾置时旬：涂胶后瓷砖胶可维持有效强度的最大晾置时间)

3.初干时司：(20°C)2小时

4.干固时间：24小时(视气候而定)

5.耐水性能：优良

6.干固后抗弱酸碱及抗油脂，溶解力优良

7.无毒性及可燃性

保存：

存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存一年。

包装规格：20公斤／袋