

上海加固公司分享植筋加固施工的步骤及方法

产品名称	上海加固公司分享植筋加固施工的步骤及方法
公司名称	上海竝固建筑加固工程有限公司
价格	10.00/个
规格参数	植筋加固工期:待定 植筋加固地点:上海 植筋加固材料:环氧树脂
公司地址	上海市奉贤区金海公路3265号14幢10231室
联系电话	13761599138

产品详情

上海加固公司分享植筋加固施工的步骤及方法

植筋加固标准施工程序

划线定位-钻孔-清除孔尘-灌注结构胶-钢筋处理-植入钢筋-养护固化-质量检验

操作方法

1、划线定位：

设计图纸在植筋的平面位置上，用墨线或直尺划出纵横线条，

2、钻孔：

钻孔一般要垂直混凝土构件平面，倾斜度不大于8°(特殊要求除外)。

3、清孔除尘：

(1)清孔方法：一般采用高压气冲洗(用空压机、打气筒等);也可以用高压水冲洗(但是在植筋前,孔内必须达到干燥)。

(2)孔壁化学处理,用上述方法清除后,在灌胶前,用丙酮或酒精清洗一遍,达到孔壁无灰尘、无油污、无有机杂质。

4、灌注结构胶：

(1)配制比例：该胶为双组份，A组份：B组份=4：1(重量比)，误差不得超过3%。

(2)搅拌：首先分别将A、B组份胶搅拌均匀，然后按比例配备，用专用电动搅拌机搅拌3分钟。原则上不用人工搅拌，特殊情况，设专人搅拌，少搅拌5分钟，一定要搅拌均匀(见使用说明)。

(3)注入胶：用专用工具将搅拌好的胶注入清洗过的孔内，

(4)配胶、注胶、插筋必须流水作业。配制好的胶，

(5)配制结构胶必须设专人负责，并作出详细记录，记录内容包括：配胶量、使用部位、时间、固化情况等。

5、钢筋处理：

(1)植筋长度的确定，根据情况而决定，如外部加焊钢筋，其小长度为：孔深+搭焊长度+200mm，以免焊接时高温影响胶的强度。

(2)钢筋表面处理，用电动钢丝刷或人工钢丝刷，清除钢筋表面的锈蚀，用丙酮或酒精清除钢筋表面油污及灰尘。

(3)如植入基脚螺栓，应先将螺丝加工好，并将螺丝段用塑料管套保护好。

6、植入钢筋：

(1)将处理好的钢筋，植入灌注好结构胶的孔内：

(2)养护固化：钢筋植入定位后应加以保护，防止碰撞和移位，保持3天，待结构胶固化原材料后方可受力。

本加固公司注册资金6000万，拥有特种工程（结构加固、建筑物纠偏和平移）主要业务：上海加固公司，上海碳纤维加固，上海粘钢加固，上海植筋加固，上海静力拆除，上海房屋加固，上海裂缝修补上海承包、市政总承包、地基与基础工程承包、防水防腐保温工程承包、建筑装饰装修工程承包等资质，主要业务范围覆盖建筑加固和市政交通行业的鉴定、加固、改造、基坑支护及地基加固处理、防水渗漏、预应力、轻质混凝土填充、结构防腐耐久性处理等。近年来，公司着重推进路基注浆加固、建筑物质量诊断与处理、新型基坑支护、市政桥梁综合加固治理、渗漏处理等技术。公司依托多年来的各种储备优势，将这些创新研发的新技术、新工艺转化为实战解决问题的核心竞争力，取得了优异的成绩，得到了业主、政府主管部门的一致好评。上海加固公司：<http://www.shcgjz.com/>；葫芦岛加固公司：<http://huludao.gozhuang.com/>；贵阳加固公司：<http://www.acmjg.com/>；武汉加固公司：<http://www.qujiagu.com/>；天津加固公司：<http://www.gozhuang.com/>；秦皇岛混凝土切割：<http://www.aiyuestar.com/>；西安加固公司：<http://www.sxahjzgc.com/>；承德加固公司：<http://www.yododo.cc/>；海口加固公司：<http://www.lotour.cc/>；加固公司：<http://www.gozhuang.com/>；秦皇岛加固公司：<http://qinhuangdao.gozhuang.com/>；唐山加固公司：<http://tangshan.gozhuang.com/>；长沙加固公司：<http://www.banggezs.com/>；重庆加固公司：<http://www.91jiagu.com/>；成都加固公司：<http://www.scbxyjg.com/>；太原加固公司：<http://www.wjiagu.com/>；