

1：1水性薄涂面涂固化剂ZW-6119

产品名称	1：1水性薄涂面涂固化剂ZW-6119
公司名称	东莞市中科智远新材料技术有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	
公司地址	石排镇石洲大道田寮工业区维格路22号3楼
联系电话	13924369094

产品详情

1：1水性薄涂面涂固化剂ZW-6119

一、概述

本品固含量为90%的纯水性面涂环氧固化剂,不含任何有机溶剂,环保无害,无刺激性气味,通用性好,可使用时间适中,固化速度快,硬度上升快,柔韧性好,收缩率低,主要的应用各种水性环氧地坪亮光型薄涂面涂等产品固化。

二、质量指标 外观：淡黄透明液体 粘度：25℃ = 16000 ± 1500cps 胺
值：260- 310 mgKOH / g 比重 25℃ : 1.05—1.06

三、配料用量

与双酚A环氧128树脂的参考用量为100phr, (表示100份128环氧树脂需要100份固化剂)。参考配比：

水性固化剂ZW-6119：纯水：填料：水性色浆与助剂：128环氧树脂=1：1:2.8：0.2：1

注意：1、使用时必须先将固化剂与水搅拌均匀,再加入其它填料色浆分散研磨均匀,即可使用。

2、为了保证水性产品固化后综合性能,加水量参考上述添加用量范围,过量加水会导致固化物干燥时间延长,固化物硬度上升慢,固化物综合物理性能下降等问题,严重过度加水会导致固化不完全,甚至干不透等情况。

四、可使用时间与环氧树脂20g与去离子水混和总量60克25℃ 时可使用时间为60-65分钟。

五、固化特性

30℃ 标准参考配方 0.3毫米厚度,表干5小时,完全固化24小时

25 标准参考配方 0.3毫米厚度，表干 6小时，完全固化30-36小时

15 标准参考配方 0.3毫米厚度，表干 10小时，完全固化48-50小时

六、储存与包装

25公斤、200公斤塑料桶包装。本品为普货，不易燃。

本品适用置于通风阴凉干燥处，避免直接与强酸强碱或氧化物接触。

本产品有明水的地方或温度低于5 或湿度大于90%通风不良的情况下，禁止施工。