

## 2：1水性自流平面涂固化剂ZW-6228

产品名称	2：1水性自流平面涂固化剂ZW-6228
公司名称	东莞市中科智远新材料技术有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	
公司地址	石排镇石洲大道田寮工业区维格路22号3楼
联系电话	13924369094

## 产品详情

### 2：1水性自流平面涂固化剂ZW-6228

#### 一、概述

本品固含量为95%的纯水性自流平面涂环氧固化剂,不含有机溶剂,环保无害,无刺激性气味,通用性好,可使用时间适中,固化速度快,硬度上升快,柔韧性好,收缩率低,主要的应用各种水性环氧地坪亮光型自流坪面涂等产品固化。

二、质量指标 外观：淡黄透明液体 粘度：25 = 150 ± 50cps 胺  
值：380- 450 mgKOH / g 比重 25 : 1.03—1.5

#### 三、配料用量

与ZW-2895的水性树脂的参考用量为50phr, (表示100份ZW-2895水性树脂需要50份固化剂)。

注意：为保证水性产品固化后的综合性能,水性自流平不能再加水。

四、可使用时间与水性树脂ZW-2895混和总量60克25 时可使用时间为65分钟。

#### 五、固化特性

30 标准参考配方 0.3毫米厚度,表干3.5小时,完全固化24小时

25 标准参考配方 0.3毫米厚度,表干 5-6小时,完全固化36小时

15 标准参考配方 0.3毫米厚度,表干10-12小时,完全固化48小时

## 六、储存与包装

25公斤、200公斤塑料桶包装。本品为普货，不易燃。

本品适用置于通风阴凉干燥处，避免直接与强酸强碱或氧化物接触。

本产品有明水的地方或温度低于5 或湿度大于90%通风不良的情况下，禁止施工。