

# 外墙防水涂料就选越秀防水涂料好施工不漏水

产品名称	外墙防水涂料就选越秀防水涂料好施工不漏水
公司名称	福建越秀联合新材料有限公司
价格	68.00/桶
规格参数	品牌:越秀 型号:T581 产地:福州
公司地址	福建省福州市仓山区城门镇胪厦村1-4座1号楼316 (注册地址)
联系电话	15859100098

## 产品详情

越秀防水涂料——越秀防水涂料明星代言品牌 15859100098，诚招全国代理经销商。越秀防水涂料是专门为家居厨卫装修设计的高效防水材料。浆料为优质粉料和丙烯酸乳液，搅拌后涂在底材上，与底材形成一体并生成不被水渗透的枝蔓状结晶体，从而达到优异的防水

### 通用型

通用型防水涂料，也叫JS防水涂料。是由丙烯酸乳液和助剂组成的液料与由水泥、配砂及矿物质粉末组成的粉料按特定比例组合而成双组份防水材料。两种材料混合后发生化学反应，既形成表面涂层防水，又能渗透到底材内部形成结晶体阻遏水的通过，达到双重防水效果。

### 折叠产品特点

刚性防水材料，突出粘结性能，主要用于卫生间、厨卫的防水防潮处理。

### 折叠适用范围

- 室内外水泥混凝土结构、砂浆砖石结构的墙面、地面;
- 卫生间、浴室、厨房、楼地面、阳台、水池的地面和墙面防水;
- 用于铺贴石材、瓷砖、木地板、墙纸、石膏板之前的抹底处理，可达防止潮气和盐份污染的效果。

### 折叠基面处理

(底材)

底材必须坚固、平整、干净，无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质；

- 基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的，须预先用水泥砂浆修补抹平，伸缩缝建议粘贴塑胶条，节点须加一层无纺布，管口填充建议使用雷邦仕管口灌浆料填充；
- 阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型)；· 确保基面充分湿润，但无明水；
- 新浇注的混凝土面(包括抹灰面)在施工前应让其干固完全。

### 折叠使用方法

- 搅拌:先将液料倒入容器中，再将粉料慢慢加入，同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用;(最好使用搅拌器)
- 涂刷:用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上，力度使用均匀，不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定)，每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手，一般间隔1-2小时)，前后垂直交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化，涂刷另一层时先用清水湿润。
- 养护:施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。
- 保护:施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。
- 检查(闭水试验):卫生间、水池等部位请在防水层干固后(夏天至少24小时，冬天至少48小时)储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。

### 折叠注意事项

- 请按以上基面处理和使用方法施工;
- 适宜在5 -40 的环境下使用，避免高温、低温和室外阴雨天气;
- 单层涂刷不宜过厚，特别是管口和转角处，防止产生裂缝;
- 施工后请保持通风环境，便于防水层干固;
- 请在后期施工时避免破坏防水层;
- 在防水层上铺贴瓷砖时禁止使用纯水泥膏，并请按瓷砖使用要求施工并留有缝隙，建议使用雷邦仕瓷砖胶或雷邦仕砂浆胶;

参考用量:通常情况下1.5-2.0公斤平方米;实际用量由用途、使用部位、基面粗糙程度、环境因素等决定。详情请前往购买处咨询。

产品运输:按非危险品要求。防止雨淋、曝晒、冰冻挤压、碰撞、倒置、包装破损等情况。

贮存方法:存放于阴凉干爽处;

保质时间:原封包装在正常存放条件下保质期12个月。

### 折叠编辑本段高分子涂料

## 合成高分子防水涂料

Ast合成高分子防水涂膜，以多种高分子聚合材料为主要成膜物质，添加触变剂、防流挂剂、防沉淀剂、增稠剂、流平剂、防老剂等添加剂和催化剂，经过特殊工艺加工而成的合成高分子水性乳液防水涂膜，具有优良的高弹性和绝佳的防水性能。该产品无毒、无味，安全环保。涂膜耐水性、耐碱性、抗紫外线能力强，具有较高的断裂延伸率，拉伸强度和自动修复功能。

### 折叠产品特点

#### (1) 绿色环保

万施博防水材料与其它溶剂型防水涂料和防水卷材相比，最大特点是环保安全性。产品无毒、无味对环境和人员的健康均无不良影响。

#### (2) 耐老化性能优良

产品在紫外线、光、热和氧的作用下性能稳定，材料使用寿命在20年以上。

#### (3) 粘结力强

产品对混凝土基层、玻璃、陶瓷、塑料、金属、石棉瓦、楼面瓦及原有防水材料基面等常用建材均有极好的修补和粘结性能，粘结力极强。在外力作用下不剥离、不分层，能形成稳定的防水整体。

#### (4) 渗透性好

由于材料渗透性好，涂刷材料时可以渗透到水泥基材料的孔隙中，堵塞了渗水通道，防水效果可靠。

#### (5) 延伸率好

产品断裂伸长率 600%，其抗裂性优良，对基层的裂缝有很高的遮蔽作用，即使基层因外界因素产生微小裂缝，也不会发生断裂和渗漏现象。

#### (6) 耐高低温性好

产品耐高温可达170 不流淌，低温-20 不脆裂。

#### (7) 产品具有鲜艳的色彩

产品可根据设计要求和用户需要调配色彩，具有极佳的隔热保温和装饰美化效果。因而产品属于装饰性和多功能性防水材料

#### (8) 施工方便

产品在任何规则或不规则的基面上刷、刮均能形成连续不断的防水层。可在潮湿基面上施工，产品不起泡、成膜效果好，固化快，能有效缩短工期。

#### (9) 应用范围广泛

产品可广泛应用于建筑物屋面、地下室、地下车库、室内厨卫生间、开水间、阳台、外墙立面、板缝、窗边、窗台、柱边、管沟管道以及粮库、水塔、游泳池、隧道、钢结构厂房屋面、电厂冷却塔内壁防水等，适用于全国各地建筑气候区的施工。

## 折叠施工工艺

- 1、基层面要求平整、无起砂、无凹凸、无裂缝。
- 2、施工前将本产品进行搅拌均匀方可施工。
- 3、本产品可用滚、刮、涂三种方式进行施工。
- 4、涂刷时应先横后纵顺时针方向施工。
- 5、特殊部位可用无纺布或玻纤布做加强处理。
- 6、一般防水工程使用该产品涂布两遍即可达到防水效果。

## 折叠施工要求

- 1、基层处理:防水基层要求坚固、平整、干净、无明水、无裂缝、无凹凸不平，裂缝处须用水泥砂浆或万施博修复砂浆处理找平。
- 2、产品对不同的防水工程，不同的施工要求，采用2-4遍施工，必要时加胎基布处理。
- 3、如产品有沉淀物经搅拌均匀后可直接进行施工。
- 4、蓄水试验一般在涂膜施工完，实干后进行。

## 折叠参考用量

1.2mm厚使用量 $2\text{kg}/\text{m}^2$ 。

涂层成膜厚度:每公斤材料每平方米成膜厚度约为0.6mm(不含加筋布的厚度)。

## 注意事项

应在0 以上温度条件下施工。

预计在24小时内有雨雾不能进行室外施工。

室外施工途中遇雨，应在雨停后让涂层充分晾干成膜，然后再施工。