

# 现货05Cr17Ni4Cu4Nb圆棒

产品名称	现货05Cr17Ni4Cu4Nb圆棒
公司名称	上海奔来特殊钢有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市松江区沪松公路2511弄70号
联系电话	021-67899960 13524932603

## 产品详情

05Cr17Ni4Cu4Nb想要找好的05Cr17Ni4Cu4Nb吗？想要找性价比高的05Cr17Ni4Cu4Nb吗？查看05Cr17Ni4Cu4Nb海量信息，我们是诚信的平台；性能优异的产品供应链；好的的售后服务体系；您的满意，我们的追求。

05Cr17Ni4Cu4Nb我们与一些专家建立了合作关系。在专家的帮助下，我们也可以进行非标准测试。=====  
=====05Cr17Ni4Cu4Nb化学成分05Cr17Ni4Cu4Nb05Cr17Ni4Cu4Nb是由铜、铌/钶构成的沉淀、硬化、马氏体不锈钢。这个等级具有高强度、硬度(高达300 C/572 F)和抗腐蚀等特性。经过热处理后，产品的机械性能更加完善，可以达到高达1100-1300 mpa (160-190 ksi) 的耐压强度。材料名称：不锈钢棒牌号：05Cr17Ni4Cu4Nb标准：GB/T 1220-1992 特性及适用范围：添加铜的沉淀硬化型钢种。用于制造轴类、汽轮机部件。 05Cr17Ni4Cu4Nb化学成分：碳 C：0.07硅 Si：1.00锰 Mn：1.00硫 S：0.030磷 P：0.035铬 Cr：15.50~17.50镍 Ni：3.00~5.00铜 Cu：3.00~5.00铌 Nb：0.15~0.45 05Cr17Ni4Cu4Nb力学性能：抗拉强度 b (MPa)：480 时效, 1310; 550 时效, 1060; 580 时效, 1000; 620 时效, 930条件屈服强度 0.2 (MPa)：480 时效, 1180; 550 时效, 1000; 580 时效, 865; 620 时效, 725伸长率 5 (%)：480 时效, 10; 550 时效, 12; 580 时效, 13; 620 时效, 16断面收缩率 (%)：480 时效, 40; 550 时效, 45; 580 时效, 45; 620 时效, 50硬度：固溶, 363HB和 38HRC; 480 时效, 375HB和 40HRC; 550 时效, 331HB和 35HRC; 580 时效, 302HB和 31HRC; 620 时效, 277HB和 28HRC 05Cr17Ni4Cu4Nb热处理规范及金相组织：热处理规范：1)固溶1020~1060 快冷; 2)480 时效,经固溶处理后,470~490 空冷; 3)550 时效,经固溶处理后,540~560 空冷; 4)580 时效,经固溶处理后,570~590 空冷; 5)620 时效,经固溶处理后,610~630 空冷。金相组织：组织特征为沉淀硬化型。 交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。=====  
=====05Cr17Ni4Cu4Nb化学成分05Cr17Ni4Cu4Nb价格报价05Cr17Ni4Cu4Nb硬度性能05Cr17Ni4Cu4Nb密度性能05Cr17Ni4Cu4Nb现货规格05Cr17Ni4Cu4Nb热处理态05Cr17Ni4Cu4Nb无缝管05Cr17Ni4Cu4Nb棒材05Cr17Ni4Cu4Nb圆钢05Cr17Ni4Cu4Nb圆棒05Cr17Ni4Cu4Nb线材05Cr17Ni4Cu4Nb管材05Cr17Ni4Cu4Nb卷板05Cr17Ni4Cu4Nb平板05Cr17Ni4Cu4Nb板材=====05Cr17Ni4Cu4Nb世界钢号对照=====05Cr17Ni4Cu4Nb我们的产品符合中国GB、美国ASTM、日本JIS、英国BS，欧盟DIN标准等。上海奔来具备强大生产制造能力和价格优势的专业合作伙伴，以此提

供给客户工业上优的解决方案。