

越秀墙面防水涂料施工工艺

产品名称	越秀墙面防水涂料施工工艺
公司名称	福建越秀联合新材料有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	福建省福州市仓山区城门镇胪厦村1-4座1号楼316（注册地址）
联系电话	15859100098

产品详情

越秀防水涂料——越秀防水涂料明星代言品牌 15859100098，诚招全国代理经销商。越秀防水涂料是专门为家居厨卫装修设计的高效防水材料。浆料为优质粉料和丙烯酸乳液，搅拌后涂在底材上，与底材形成一体并生成不被水渗透的枝蔓状结晶体，从而达到优异的防水

通用型防水涂料，也叫JS防水涂料。是由丙烯酸乳液和助剂组成的液料与由水泥、配砂及矿物质粉末组成的粉料按特定比例组合而成双组份防水材料。两种材料混合后发生化学反应，既形成表面涂层防水，又能渗透到底材内部形成结晶体阻遏水的通过，达到双重防水效果。

折叠产品特点

刚性防水材料，突出粘结性能，主要用于卫生间、厨卫的防水防潮处理。

折叠适用范围

- 室内外水泥混凝土结构、砂浆砖石结构的墙面、地面;
- 卫生间、浴室、厨房、楼地面、阳台、水池的地面和墙面防水;
- 用于铺贴石材、瓷砖、木地板、墙纸、石膏板之前的抹底处理，可达防止潮气和盐份污染的效果。

折叠基面处理

(底材)

底材必须坚固、平整、干净，无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质;

- 基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的，须预先用水泥砂浆修补抹平，伸缩缝建议粘贴塑胶条，节点须加一层无纺布，管口填充建议使用雷邦仕管口灌浆料填充;

- 阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型); · 确保基面充分湿润, 但无明水;
- 新浇注的混凝土面(包括抹灰面)在施工前应让其干固完全。

折叠使用方法

- 搅拌:先将液料倒入容器中, 再将粉料慢慢加入, 同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用;(最好使用搅拌器)
- 涂刷:用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上, 力度使用均匀, 不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定), 每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手, 一般间隔1-2小时), 前后垂直十字交叉涂刷, 涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化, 涂刷另一层时先用清水湿润。
- 养护:施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。
- 保护:施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。
- 检查(闭水试验):卫生间、水池等部位请在防水层干固后(夏天至少24小时, 冬天至少48小时)储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。

折叠注意事项

- 请按以上基面处理和使用方法施工;
- 适宜在5 -40 的环境下使用, 避免高温、低温和室外阴雨天气;
- 单层涂刷不宜过厚, 特别是管口和转角处, 防止产生裂缝;
- 施工后请保持通风环境, 便于防水层干固;
- 请在后期施工时避免破坏防水层;
- 在防水层上铺贴瓷砖时禁止使用纯水泥膏, 并请按瓷砖使用要求施工并留有缝隙, 建议使用雷邦仕瓷砖胶或雷邦仕砂浆胶;

参考用量:通常情况下1.5-2.0公斤平方米;实际用量由用途、使用部位、基面粗糙程度、环境因素等决定。详情请前往购买处咨询。

产品运输:按非危险品要求。防止雨淋、曝晒、冰冻挤压、碰撞、倒置、包装破损等情况。

贮存方法:存放于阴凉干爽处;

保质时间:原封包装在正常存放条件下保质期12个月。