

铂英特环氧超耐磨面漆 停车场耐磨地坪漆

产品名称	铂英特环氧超耐磨面漆 停车场耐磨地坪漆
公司名称	广东铂英特新型材料有限公司
价格	60.00/KG
规格参数	品牌:铂英特 型号:BYT-305 产地:广东
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流街道富裕村富海二路2号之一(住所申报)(注册地址)
联系电话	18024107277

产品详情

铂英特环氧树脂超耐磨面漆

Epoxy super abrasion resistance Topcoat

产品概述SUMMARIZE

铂英特环氧树脂超耐磨面漆是一种三组分、可调色、表面光洁美观、耐磨、耐腐蚀，是高档场所地坪的最佳选择方案。

产品特性CHARACTERISTIC

优异的耐磨、防滑、抗冲击性能、抗化学腐蚀性能

亚光面/半哑光/温柔光

三组分(2:1:2)、提供标准色或客户指定色

用途PURPOSE

此产品适用于平整坚实的基面，推荐应用于混凝土、水泥自流平、环氧地坪等地面的新建及翻新。

技术指标TECHNICAL INDEX

A组份：主漆，液体；B组份：固化剂，液体

C组份：耐磨粉料，固体

物理指标

试验项目

测试方法

单位

指标

铅笔硬度

(ASTM D3363 Pencil)

H

5 (28 天/+23)

耐油性 (120#溶剂汽油,36h)

GB/T 9274-1988

-

不起泡、不剥落、不变色

耐酸性 (5%H₂SO₄ , 48h)

GB/T 9274-1988

-

不起泡、不剥落、不变色

耐碱性 (5%NaOH , 36h)

GB/T 9274-1988

-

不起泡、不剥落、不变色

基面质量

基面必须坚固，有足够的抗压强度和抗拉强度，同时必须保持、干燥；

基面处理

用喷砂或打磨等方式彻底清除强度不够的水泥浮浆和油污，获得开放的、表面强度和粗糙良好的基面

施工条件及温度

基面温度

最低 + 15 ，最高 + 30 。

环境温度

最低 + 15 ，最高 + 30 。

基面湿度

基面含水率 4% pbw

测试方法

CM-测试方法，湿气无上升,符合 ASTM 标准(聚乙烯板法)

相对空气湿度

30%-75%

露点

注意水气凝结！

基面和未固化的地面温度必须至少高于露点 3 ，以降低完工地面的冷凝和发花的风险。

施工指导

配比：Part A : Part B: Part C = 20 : 10 : 20 (重量比)

使用方法：不要一次搅拌太多的量，根据实际温度施工时间来确定搅拌用量。将 A 组分倒入相对较大的容器中，加入 B 组分搅拌，低速搅拌 1 分钟。然后缓慢将 C 组分（粉末状）倒入，搅拌 2 分钟。将混合液料倒入另一个容器，再次低速搅拌保证混合均匀。

施工方法/工具：施工前，确认基面含水量、相对湿度和露点；辊涂施工、滚筒必须干燥。

储存：+5 到+30 ，干燥，密封保存

保质期：12个月