

# 铂英特环氧防静电地坪漆 电子厂防静电地坪施工

产品名称	铂英特环氧防静电地坪漆 电子厂防静电地坪施工
公司名称	广东铂英特新型材料有限公司
价格	40.00/KG
规格参数	品牌:铂英特 型号:BYT-3305 产地:广东
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流街道富裕村富海二路2号之一(住所申报)(注册地址)
联系电话	18024107277

## 产品详情

铂英特环氧树脂防静电地坪漆

Epoxy resin anti-static floor

### 产品概述SUMMARIZE

铂英特环氧树脂防静电地坪体系是采用特种改性环氧树脂研制而成的一种溶剂型双组份防静电环氧地坪漆,具有防静电、强韧耐磨、耐化学品等功能,与配套防静电底漆、中涂组成的防静电地坪系统能十分有效地防止静电聚焦,表面电阻稳定持久。

### 产品特性CHARACTERISTIC

无接缝、不起尘、表面易于清洁;

拥有环氧树脂的优异性能,较好防腐、耐酸碱、耐化学药品性;

涂层可快速泄漏静电荷,防止静电积累导致电子元器件损毁,避免火灾等事故的发生;

表面电阻稳定持久;

色彩丰富,可按要求调制。

## 用途PURPOSE

适用于电子、通讯、印刷、机房、精密机械、粉体、化学、兵工、航天等需防静电场所。

## 面漆参考用量REFERENCE AMOUNT FOR TOPCOAT

薄涂型：0.3kg/m左右（两遍）

自流平型：1kg/m左右（一遍）

## 技术指标TECHNICAL INDEX

试验项目

测试方法

单位

指标

附着力(划格法)

GB 1720-79

—

一级

耐冲击力

GB/T 1732-1993

kg.cm

50

耐磨性（750g/500r）

GB/T 1768-1989

g

0.02

铅笔硬度

GB/T 6739-1996

H

H

干燥时间

表干

—

h

4

实干

—

d

3

表面电阻

底涂

—

无要求

中涂

—

$1.0 \times 10^4 - 1.0 \times 10^6$

面涂

—

$1.0 \times 10^6 - 1.0 \times 10^9$

体积电阻

—

$1.0 \times 10^6 - 1.0 \times 10^9$

施工工艺 CONSTRUCTION TECHNOLOGY

施工方法

主要材料

辅料

基面处理

打磨基面，修补缺损，清洁干燥

—

—

底漆层

辊涂防静电底漆,参考用量 $0.15\text{KG}/\text{m}^2$

防静电底漆

—

贴铜箔

按设计要求铺设铜箔

铜箔

—

中涂层

用环氧防静电中涂调配石英砂至施工所需厚度，参考用量 $0.4\text{KG}/\text{m}^2/\text{道}$

防静电中涂

石英砂

腻子层

用环氧防静电中涂调配石英粉批刮腻子层，参考用量 $0.15\text{KG}/\text{m}^2$

防静电中涂

石英粉

面漆层

辊涂防静电平涂面漆，参考用量 $0.3\text{KG}/\text{m}^2$ /镘刀镘涂防静电自流平面漆，参考用量 $1\text{KG}/\text{m}^2$

防静电薄涂/自流平面漆

—

涂层厚度：一般为1-3mm