

铂英特环氧平涂地坪漆 工厂车间环氧地坪施工

产品名称	铂英特环氧平涂地坪漆 工厂车间环氧地坪施工
公司名称	广东铂英特新型材料有限公司
价格	25.00/KG
规格参数	品牌:铂英特 型号:BYT-302 产地:广东
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流街道富裕村富海二路2号之一（住所申报）（注册地址）
联系电话	18024107277

产品详情

铂英特环氧树脂平涂型地坪

Epoxy resin coated floor

产品概述SUMMARIZE铂英特环氧树脂平涂型地坪体系采用国际先进工艺配方和进口环氧树脂特别研制而成，具有耐磨损、强度高、附着力好、抗冲击、抗化学物质、耐污防腐、耐潮湿等性能，是专门针对车库、厂房，车间研制的一套先进地坪涂装体系。

产品特性CHARACTERISTIC

优异的耐磨性能，防尘、防污、防霉、无缝、易于清洁；

具有耐溶剂和抗化学品的性能；

优异的附着力，柔韧性好，耐冲击；

色彩丰富、亮丽、美观，提供标准色或客户指定色。

用途PURPOSE

适用于各种停车场、车库、机械、烟草、饲料、服装、家具、塑料、文体用品等制造工厂车间的水泥或水磨石等地面。

产品特征PRODUCT FEATURES

溶剂型、双组份(4 : 1)、可调色

技术指标TECHNICAL INDEX

试验项目

测试方法

单位

指标

附着力(划格法)

GB 1720-79

—

一级

耐冲击力

GB/T 1732-1993

kg.cm

50

耐磨性 (750g/500r)

GB/T 1768-1989

g

0.02

铅笔硬度

GB/T 6739-1996

H

2

干燥时间

表干

—

h

4

实干

—

h

24

施工工艺 CONSTRUCTION TECHNOLOGY

施工方法

主要材料

辅料

基面处理

打磨基面，修补缺损，清洁干燥

—

—

底漆层

辊涂环氧渗透底漆,参考用量0.15kg/m

环氧渗透底漆

—

砂浆层

用环氧中涂材料调配石英砂至施工所需厚度，参考用量0.4kg/m/道

环氧中涂

石英砂

腻子层

用环氧中涂材料调配石英粉刮批腻子层，参考用量0.15kg/m

环氧中涂

石英砂

面漆层

辊涂或喷涂，参考用量：0.3kg/m

环氧平涂面漆

—

涂层厚度：一般为0.5-3mm