

铂英特水性环氧地坪漆 环保水性地坪施工

产品名称	铂英特水性环氧地坪漆 环保水性地坪施工
公司名称	广东铂英特新型材料有限公司
价格	23.00/KG
规格参数	品牌:铂英特 型号:BYT-3900 产地:广东
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流街道富裕村富海二路2号之一（住所申报）（注册地址）
联系电话	18024107277

产品详情

铂英特水性环氧树脂地坪

Waterborne epoxy floor

产品概述SUMMARIZE

铂英特水性环氧树脂地坪体系为双组份水性环氧地坪涂料，具有良好的耐水、耐油、耐酸和耐碱、耐盐雾腐蚀等化学特性，同时具有良好的耐磨性、耐冲击性、耐洗刷性、环保性，安全无毒、无污染，为现代工业地坪涂装的优秀选择。

产品特性CHARACTERISTIC

低VOC，环保、气味小、安全性高；

附着力好，耐磨，耐冲击，具有一定得透气性；

丝光，装饰性好，防尘。

用途PURPOSE一般的地面涂装都适合，特别适用于医院、食品厂、超市、乳品厂和化妆品等需要保持高度清洁的地面及地下潮气不是很严重的地面，要求环保性高、施工气味小的场合。

产品特征PRODUCT FEATURES

水性、双组份(4 : 1)、可调色

面漆参考用量REFERENCE AMOUNT FOR TOPCOAT

薄涂型 : 0.3kg/m左右 (两遍)

技术指标TECHNICAL INDEX

试验项目

测试方法

单位

指标

附着力(划格法)

GB 1720-79

—

一级

耐冲击力

GB/T 1732-1993

kg.cm

50无裂纹、无脱落

耐磨性 (750g/500r)

GB/T 1768-1989

g

0.04

铅笔硬度

GB/T 6739-1996

H

2

干燥时间

表干

—

h

6

实干

—

h

36

耐10%盐酸

GB/T 1763-1989

48h

无起泡、无脱落，允许轻微变色

耐20%氢氧化钠

GB/T 1763-1989

72h

耐3%盐水

GB/T 1763-1989

72h

耐120#汽油

GB/T 1763-1989

72h

耐机油

GB/T 1734-1993

72h

耐水性

GB/T 9274-1988

168h

施工工艺 CONSTRUCTION TECHNOLOGY

施工方法

主要材料

辅料

基面处理

打磨基面，修补缺损，清洁干燥

—

—

底漆层

辊涂水性环氧底漆，参考用量 $0.15\text{KG}/\text{m}^2$

水性环氧底漆

—

砂浆层

用水性环氧中涂调配石英砂至施工所需厚度，参考用量 $0.4\text{KG}/\text{m}^2$

水性环氧中涂

石英砂

腻子层

用水性环氧中涂调配石英粉批刮腻子层，参考用量 $0.15\text{KG}/\text{m}^2$

水性环氧中涂

石英粉

面漆层

辊涂或喷涂面漆，参考用量 $0.3\text{KG}/\text{m}^2$

水性环氧面漆

—

涂层厚度：一般为0.5-3mm