

玻璃钢门窗防锈防腐氟碳漆 装饰性耐候性耐腐蚀性好

产品名称	玻璃钢门窗防锈防腐氟碳漆 装饰性耐候性耐腐蚀性好
公司名称	青岛润昊氟碳材料有限公司
价格	98.00/公斤
规格参数	品牌:中氟 型号:ZF-P200 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市城阳区黑龙江中路187号盛文国贸大厦B-808室
联系电话	86-053289080158 13589217101

产品详情

工艺参数

品名

面漆

罩光漆

产品编号

ZF-P200

ZF-P202

外观

彩色分散液

透明分散液

细度

20um

20um

粘度 (涂4#杯)

90s

70s

固含量 (Wt%)

金属 45%

45%

实色 50%

覆盖率

理论

20.0m²/kg 10um干膜

13.0m²/kg 20um干膜

自工喷涂效率50%

10.0m²/kg 10um干膜

6.5m²/kg 20um干膜

手工喷涂效率40%

8.0m²/kg 10um干膜

5.0m²/kg 20um干膜

稀释剂

X-102 (一般条件下使用) X-103 (慢挥发)

固化剂 (主漆: 固化剂)

10:1

稀释比例 (涂料: 稀释剂)

3:1-5:1

喷涂粘度 (涂4#杯)

25 17-19s

固化温度

50 0.8-2.5小时或常温下3-7天

涂层性能

性能与品质

采用标准

ZF-P200系列氟碳涂料性能

基材

——

塑型材

颜色

——

具实体、珠光、金属光泽的各种色彩远近观察均与一致无色差

60° 光泽

GB/T9754-1998

无光、半光、高光

膜厚（干膜）

划痕光学法

底涂：8-10um 面涂：20um

硬度（铅笔）

GB/T6739-1996

2H-4H

附着力

GB/T9286-1998

100/100

耐温性

-40-150

无变化

耐盐雾性

GB/T10125-1997

3000小时

耐酸性

10%HCL 15min

无影响

20%硫酸 18h

无影响

耐碱性

10%NaOH 24h

无影响

耐洗涤性

3% 40 72h

无影响

耐候性（日光加速）

GB/T1865-1997

4000小时 光泽损失小于20% 颜色单位变化不大于5NBS

户外暴晒

GB/T16259-1996

户外10年 光泽损失小于20% 颜色单位变化不大于5NBS