

环保型聚氨酯胶 双组分聚氨酯草坪胶 人造草坪背胶

产品名称	环保型聚氨酯胶 双组分聚氨酯草坪胶 人造草坪背胶
公司名称	南京威邦新材料有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	品牌:威科邦 型号:5738 产地:南京
公司地址	南京化学工业园区宁六路606号A栋351室
联系电话	025-58351195 18618127502

产品详情

Wekebond 5738A/B人造草坪背胶

一、产品描述：

Wekebond 5738A/Wekebond 5738B 一款微发泡型双组分聚氨酯粘合剂，专业于各类人造草坪、地毯等铺装行业的背涂应用，具有干燥快、粘接力强、防水、防霉变、耐酸、耐碱等特性，更环保，更坚固耐用，极大提高了草坪的耐磨性、耐候性，以及草丝拔取力。

二、产品特性：

- 1、拉拔力高，用胶量少，综合成本低；
- 2、常温适用期长，加热固化速度快，提高生产效率；
- 3、产品微发泡，柔韧性好，耐弯折；
- 4、耐水、耐酸碱、耐老化；

三、技术参数：

Wekebond 5738A

Wekebond 5738B

颜色

黑色

棕色

粘度

8000-15000mPa.s

(Brookfield – RVT 5/20)

200-250mPa.s

(Brookfield – RVT 2/20)

混合后粘度

4000-8000mPa.s (Brookfield – RVT 6/20)

混合比率 (重量)

7.0-7.5

1

适用期 (23)

30-50mins (可调)

固化速度 (120 烘箱)

2-5mins (可调)

保质期 (25 ° C 以下密封保存)

12个月

6个月

备注：以上粘度，适用期的测定均在23℃，50%RH条件下进行。

四、使用方法：

1、准备工作

为保证整个工艺的稳定性，需将主剂和固化剂提前放入恒温环境中，使胶温维持在20-25℃。胶打入设备后，开启搅拌。设备在使用前根据需进行定量，校正配比。

2、基材的表面处理

基材表面应该干燥，无油脂，无灰尘或其它污物。

3、工作配比

Wekebond 5738A：Wekebond 5738B=7.0-7.5：1。

根据上胶量不同或对产品软硬度要求的不同，比例进行相应调整，通常介于7.0-7.5之间。

如上胶量低，为保证拉拔力，可采取7.0:1；若上胶量偏高，为保证柔韧性，可采取7.5:1。

4、涂胶

平面涂胶量通常介于500~1000g/m²之间；实际施工时，会随基材表面结构的不同或性能要求的不同，施胶量略有变化。胶黏剂按比例配完后请于适用期以内用完。

5、养生及养生时间

已经施胶的基材需要进行养生，至表干以后方可打卷。根据温度不同，固化速度不同。温度降低，固化速度变慢，需要延长养生时间。温度升高，固化速度变快，需要养生的时间短。120℃烘道中，养生时间约需要2-5分钟。

五、包装规格：

A组分1650kg/桶，B组分250kg/桶；或根据客户需要进行包装。