

PCABSC6600 C6600

产品名称	PCABSC6600 C6600
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	27.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

联系人：黎生；13423449117电话0769-87705006

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告

、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

PCABSC6600 C6600

PCABSC6600 C6600

[PC/ABS\(PC与ABS合金\)/C6600/沙伯基础 \(原GE\)](#)

用途：电子电器

重要参数：熔体流动速率:21.5 g/10min 密度:1.19 g/cm³ 吸水率:0.11 % 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:587 拉伸强度:63 MPa 弯曲强度:94 MPa 弯曲模量:2620 MPa 维卡软化点:99 热变形温度:90

PC+ABS 沙伯基础创新 (原GE)

PC/ABS C1110 高抗冲 延展性 注射成型 HB

PC/ABS)	C1110HF	高抗冲 延展性 高流动 HB
PC/ABS	C1200	高抗冲 高耐热 延展性 HB
PC/ABS	C1200HF	高抗冲 高耐热 高流动 HB
PC/ABS	C2800	无卤阻燃V-0 高抗冲 易流动薄壁用
PC/ABS	C2950	无卤阻燃V-0 高抗冲 易流动
PC/ABS	C2950HF	无卤阻燃V-0 高抗冲 高流动
PC/ABS	C6200	无卤阻燃V-0 高抗冲 易流动
PC/ABS	C6600	无卤阻燃V-0 抗水解 易流动
PC/ABS	MC1300	电镀级 高抗冲 易流动
PC/ABS	MC8002	高抗冲 延展性 低粘度
PC/ABS	CX7240	高流动 延展性 低粘度

PC+ABS 德国拜耳

PC/ABS	T-45	通用级 可电镀 热稳定
PC/ABS	T-65	通用级 耐低温撞击 HB
PC/ABS	T-85	通用级 高冲击 缺口冲击强度
PC/ABS	FR2000	注射品级 无卤阻燃V-0 易流动
PC/ABS	FR2010	注射品级 无卤阻燃V-0易流动
PC/ABS	FR3030	挤出级 无卤阻燃V-0
PC/ABS	FR3000	阻燃V-0 光稳定性 易流动
PC/ABS	FR110	注射品级 无卤阻燃V-0 光稳定性良好

PC/ABS DP1-1805 德国拜耳食品级

PC/ABS FR3008 FR3009食品级德国拜耳食品