

LCP 美国杜邦 6140

产品名称	LCP 美国杜邦 6140
公司名称	东莞市博韬塑胶原料有限公司
价格	50.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场第三期 A103号
联系电话	0769-88768509 13332619689

产品详情

物理性能	比重		ASTM D-792	1.77	
机械性能	IZOD冲击强度	3.2mm	ASTM D-256	85	
	断裂伸长率	3.2mm	ASTM D-638	1.4	
	弯曲强度	3.2mm	ASTM D-790	177	
	拉伸强度	3.2mm	ASTM D-638	132	
	弯曲模量	3.2mm	ASTM D-790	15200	
热性能	模压温度范围			30-95	
	RTI,Mechanical with Impact	3.0mm	UL 746-B	220	
	RTI,Mechanical with Impact	3.0mm	UL 746-B	240	
	RTI,Mechanical with Impact	1.0mm	UL 746-B	240	
	玻璃化转变温度		ASTM D-3418	120	
	RTI,Electrical	3.0mm	UL 746-B	240	
	RTI,Mechanical with Impact	1.0mm	UL 746-B	210	

	干燥温度			135	
	熔点		ASTM D-3418	335	
	RTI,Electrical	1.0mm	UL 746-B	240	
	热变形温度	1.80MPa	ASTM D-648	272	
	解链温度范围			350-360	
其它性能	Rating@Thickness		UL 746-B	V-0	
	Thickness Tested		UL 94	1.5	