

LCP 美国杜邦 6140L

产品名称	LCP 美国杜邦 6140L
公司名称	东莞市博韬塑胶原料有限公司
价格	73.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场第三期 A103号
联系电话	0769-88768509 13332619689

产品详情

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
物理性能	比重		ASTM D-792	1.71	
机械性能	拉伸强度	3.2mm	ASTM D-638	135	
	IZOD冲击强度	3.2mm	ASTM D-256	80	
	弯曲模量	3.2mm	ASTM D-790	15600	
	断裂伸长率	3.2mm	ASTM D-638	1.3	
	弯曲强度	3.2mm	ASTM D-790	182	
热性能	RTI,Mechanical with Impact	0.8mm	UL 746-B	130	
	玻璃化转变温度		ASTM D-3418	120	
	熔点		ASTM D-3418	335	
	RTI,Mechanical with Impact	1.5mm	UL 746-B	210	
	热变形温度	1.80MPa	ASTM D-648	271	
	解链温度范围			350-360	
	RTI,Mechanical with Impact	3.0MPa	UL 746-B	220	

	RTI,Mechanical without Impact	0.8mm	UL 746-B	240	
	模压温度范围			30-95	
	RTI,Electrical	0.8mm	UL 746-B	240	
	干燥温度			135	
	RTI,Mechanical without Impact	1.5mm	UL 746-B	240	
	RTI,Mechanical without Impact	3.0mm	UL 746-B	240	
	RTI,Electrical	3.0mm	UL 746-B	240	
	RTI,Electrical	1.5mm	UL 746-B	240	
其它性能	Thickness Tested		UL 94	0.75	
	工业含水量			<0.01	
	Rating@Thickness		UL 94	V-0	