

LCP 美国杜邦 6330-BK010

产品名称	LCP 美国杜邦 6330-BK010
公司名称	东莞市博韬塑胶原料有限公司
价格	58.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场第三期 A103号
联系电话	0769-88768509 13332619689

产品详情

填料/增强材料
添加剂
特性

矿物填料, 30% 填料按重量
润滑剂
韧性良好

用途

润滑
电气/电子应用领域

航空航天应用

汽车领域的应用

RoHS 合规性

通讯器材
联系制造商

物理性能额定值单位制测试方法

密度	1.63	g/cm ³	ISO 1183
收缩率			ISO 294-4
垂直接口方向	0.50	%	ISO 294-4
流动方向	0.0	%	ISO 294-4

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸模量	10500	MPa	ISO 527-2/1A/1
拉伸应力 (断裂)	125	MPa	ISO 527-2/1A/5
拉伸应变 (断裂)	4.0	%	ISO 527-2/1A/5
弯曲模量 (23 ° C)	9600	MPa	ISO 178
弯曲应力 (23 ° C)	125	MPa	ISO 178

热性能额定值单位制测试方法

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	239	° C	ISO 75-2/A
熔融温度 1	335	° C	ISO 11357-3

注射额定值单位制

干燥温度	150	° C
干燥时间	3.0	hr
建议的大水分含量	0.010	%
料斗温度	20.0 到 30.0	° C
料筒后部温度	335 到 345	° C
料筒中部温度	350 到 360	° C
料筒前部温度	350 到 360	° C
射嘴温度	350 到 360	° C
加工 (熔体) 温度	350 到 360	° C
模具温度	80.0 到 120	° C
注塑压力	50.0 到 150	MPa
保压	50.0 到 150	MPa
背压	0.00 到 3.00	MPa

注射说明

Feed Temperature: 40 to 60 ° C Zone 4 Temperature: 350 to 360 ° C

备注

1. 10 ° C/min