

# 改性环氧树脂灌缝胶有粘度低放热少

产品名称	改性环氧树脂灌缝胶有粘度低放热少
公司名称	新疆卓能达工程材料有限公司
价格	45.00/KG
规格参数	卓能达:甲 18KG/桶 乙18KG/桶 ME-2:铁桶包装 郑州/青岛:厂家直销
公司地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街238号中建幸福里小区12栋105室
联系电话	4001381516 13703906598

## 产品详情

### ME-2 树脂灌缝胶

ME-2灌缝胶系甲、乙双组分改性环氧类低粘度液状胶粘剂。具有粘度低、放热少、适用期长、灌注工艺简单等特点。

#### 一、产品特点

· 粘度很低、渗透力强，能注入0.1mm宽的微裂缝。 · 抗老化、耐介质（酸、碱、水）性能好。 · 不含挥发性溶剂、硬化时不收缩。 · 固化后韧性和抗冲击能力优异。

#### 二、技术参数

GB/T50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 类A级胶

检验项目

性能指标

胶体性能

抗拉强度(MPa)

25

受拉弹性模量(MPa)

1.50 × 10<sup>3</sup>

伸长率 (%)

1.7

抗弯强度(MPa)

30, 且不得呈破裂状破坏

抗压强度(MPa)

50

无约束线性收缩率 (%)

0.3

粘结能力

钢对钢拉伸抗剪强度标准值(MPa)

15

钢对钢对接抗拉强度(MPa)

20

钢对干态混凝土正拉粘结强度(MPa)

2.5, 且为混凝土内聚破坏

钢对湿态混凝土正拉粘结强度(MPa)

1.8, 且为混凝土内聚破坏

### 三、适用范围

- 混凝土裂缝（0.1~1.5mm）、内部缺陷（蜂窝、孔洞）灌浆修补。
- 地脚螺栓、设备底板二次灌浆、环氧树脂自流地坪施工。                      树脂灌缝胶配套工具

### 四、包装贮存

- 本产品采用塑料桶包装；
- 甲组分为：18Kg/桶，乙组分为：18Kg/桶
- 常温条件：按重量比为：甲乙=2 : 1
- 储存期：12个月