

供应加纤日本东丽PBT塑胶原料

产品名称	供应加纤日本东丽PBT塑胶原料
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	日本东丽:日本东丽 1101G-x54:1101G-x54 株式会社:株式会社
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能				
比重		ASTM D792	1.55	
吸水率	23 ,24hr	ASTM D570	0.07	%
机械性能				
拉伸强度	23	ASTM D638	140	MPa
伸长率	23	ASTM D638	4	%
弯曲强度	23	ASTM D790	205	MPa
弯曲模量	23	ASTM D790	8.8	Gpa
Izod缺口冲击	缺口	ASTM D256	70	J/M
强度	缺口	ASTM D256	60	J/M
	无缺口	ASTM D256	40	KJ/m2
	无缺口	ASTM D256	25	KJ/m2
洛氏硬度		ASTM D785	93	M
摩擦系数	-			
	对本身	ASTM D1894	0.15	
	对金属	ASTM D1894	0.19	
电气性能				
体积电阻率		ASTM D257	2.3	
耐电压		ASTM D149	23	MV/m
介电常数	-			
	50Hz	ASTM D150	3.5	
	106Hz	ASTM D150	3.5	
介电损耗正切值	-			
	50Hz	ASTM D150	0.002	
	106Hz	ASTM D150	0.01	
热性能				
体积电阻系数		ASTM D495	137	S
热变形温度	-			
	0.45MPa	ASTM D648	220	
	1.82Mpa	ASTM D648	212	
线膨胀系数		ASTM D696	2.0	
阻燃性		UL94	HB	

供应PBT日本东丽1101G-X50-NC

供应PBT日本东丽1101G-X54 , 1101G-X65

供应PBT日本东丽1164G15 , 1164G-30

供应PBT日本东丽1184G-30 , 1184GA-15

供应PBT日本东丽1201G-15

供应PBT日本东丽5101G-15

供应PBT日本东丽1100M , 1100S

供应PBT日本东丽1401X34

供应PBT日本东丽5201-X10

供应PBT日本东丽1494X02

供应PBT台湾长春5130

用途：

电子电器：无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳；

汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖；

工业零件：风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩