

郑州环氧富锌底漆每公斤涂刷面积

产品名称	郑州环氧富锌底漆每公斤涂刷面积
公司名称	郑州青滕涂料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:青腾 型号:H06-4 产地:河南郑州
公司地址	高新区玉兰街79号
联系电话	13676961298

产品详情

郑州环氧富锌底漆每公斤涂刷面积

该产品的相关别称是：环氧富锌漆 环氧富锌防腐漆 环氧富锌防锈漆 环氧富锌防腐底漆

环氧富锌防锈底漆 一、产品组成及特性：

环氧富锌底漆(三组分)是由环氧树脂为基料配以聚酰胺、锌粉、助剂而成。

漆膜中锌的含量高，具有阴极保护、缓蚀、屏蔽三重防锈作用，是性能优异的电化学保护涂料。

环氧富锌底漆中金属锌含量可以达到70%-80%，提供较好的防腐效果。

锌粉与腐蚀介质接触生成致密锌盐，形成屏蔽层，有减缓腐蚀的作用。

优质锌粉表现出阴极保护特性，具有电化学防腐的保护作用。 二、产品用途：环氧富锌底漆可用于矿山、井架、造船、港口码头、钢结构、桥梁、铁塔、石油管道、化工、冶金、海洋设施、建筑厂房等行业的钢结构、设备表面等，作为基层防腐底漆。也可作为保养底漆和用作镀锌板表面的防腐蚀底漆。钢铁的腐蚀包括化学腐蚀和电化学腐蚀，其中重防腐领域都属于电化学腐蚀的范畴，环氧富锌底漆区别于普通防腐底漆，能够提供较好的电化学防腐作用。作为长效的阴极保护底漆，配套涂装体系尤为重要，在防腐要求20年以上的工程需要配套中间漆和防护面漆，以及达到设计要求的涂装膜厚。环氧富锌底漆不可涂装与不锈钢、铝合金、镀锌钢材等表面，很难达到较好的附着力，且漆膜容易脱落。该漆对基材要求较为严格，必须进行喷砂处理，钢材表面具有一定的粗糙度更有利于施工涂装。 三、使用方法：

1)：基铁、钢结构表面须喷沙处理至Sa2.5级，不具备喷沙条件的手工处理至St3标准。

2)：将甲、丙二组分混合搅拌均匀，加入乙组分（锌粉）边加入边搅拌，搅拌均匀后用80目筛网过滤，熟化30分钟既可进行涂装。

3)：配合后的涂料须在八小时之内用完。在使用过程中，漆质变稠，可用专用稀释剂调整粘度。

4)：涂装间隔时间为：5—20、8小时。20—30、4小时。30—40、2小时。 四、技术指标：

外观	灰色、平整 在容器中的状态 搅拌均匀后无硬块	适用期h	8
冲击强度 (kg . cm)	50	柔韧性 (mm)	1
环氧树脂检验	环氧树脂存在	干燥时间	24、72h

附着力
理论用量 (g/m²)

1 (划圈法)
220—230

表干、实干(H)

耐3%盐水

不挥发分子金属锌量含
量

不起泡、不脱落
80%以上

五、注意事项：1)：涂装前基铁表面处理应达到Sa2.5级的标准，并保持基铁干燥。阴雨天或相对湿度大于75%时，应停止施工。2)：一次用不完的涂料按比例计量配制。并搅拌均匀用80目筛网过滤，熟化30分钟后使用，涂装时应间歇搅拌,使涂料始终处于悬浮状态。

3)：本涂料的贮存保质期为十二个月。超期应检验各项技术指标，符合指标要求的仍可继续使用。

4)：本涂料应贮存在阴凉干燥的库房，运输及贮存要远离热源、隔绝火源。施工时严禁烟火。郑州青腾涂料有限公司，欢迎您来电咨询订购环氧富锌底漆！公司以产品，质量为本的宗旨为出发点，全心全意为客户服务！

联系电话：13676961298（微信同步）

网 址：<http://www.zzqingteng.com>

我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氟凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等。