

# 上海铝材厂家现货供应5052铝棒 规格齐全

产品名称	上海铝材厂家现货供应5052铝棒 规格齐全
公司名称	上海锦垚金属材料有限公司
价格	26.00/kg
规格参数	西南铝:规格齐全 5052铝棒:规格齐全 上海:规格齐全
公司地址	上海市青浦区华新镇华腾路1288号
联系电话	021-59842307 13616559975

## 产品详情

### 性能特点

5052为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化,该合金的化学成分与5A02合金相近,各项性能也与5A02基本相同。合金的塑性较高,而强度较低,其耐蚀性和焊接性良好。合金在退火状态时切削加工性不好。5052合金用于要求成形性和耐蚀性良好、疲惫极限高、焊接性好、中等静载荷的部件,如飞机燃料和有油料导管、油箱,以及各种海运与陆运装备的零部件、冷冲压件、钣金工制品、路灯支柱;材料用作铆钉或焊条。

### 5052化学成分

化学成份:

铝 Al : 余量

铜 Cu : 0.10

镁 Mg : 2.2~2.8

锌 Zn : 0.10

锰 Mn : 0.10

铬 Cr : 0.15 ~ 0.35

铁 Fe : 0.40

注：单个： 0.05;合计： 0.15

密度是2.72g/cm<sup>3</sup>

## 5052力学性能

力学性能：

抗拉强度 b (MPa)173 ~ 244

条件屈服强度 0.2 (MPa) 70

注：管材室温纵向力学性能

不同状态不同的性能。

## 5052表面

- 1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。
- 2、表面上允许有深度不超过缺陷所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤，但缺陷最大深度不能超过0.5mm,缺陷总面积不超过板材总面积的5%。
- 3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。
- 4、其他要求：有需求方和供货方自己拟定
- 5、铝板表面呈现光亮，无划痕，机压出来的板子很少有颗颗粒粒的。

## 5052处理工艺

- 1)均匀化退火:加热440 ;保温12 ~ 14h;空冷。
- 2)快速退火:加热350 ~ 410 ;保温时间30 ~ 120min;空或水冷。
- 3)高温退火:加热350 ~ 420 ;成品厚度 6mm或<6mm时,保温时间为2 ~ 10min或10 ~ 30min;空冷。
- 4)低温退火:加热250 ~ 300 或150 ~ 180 ;保温时间为1 ~ 2h,空冷。