

ABS- AG15E1

产品名称	ABS- AG15E1
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

原料描述部分

规格级别：---外观颜色：---用途概述：鞋跟、玩具、时钟外壳、音响外壳、手提箱备注说明：高光泽性，高刚性

原料技术数据

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔体流动速率 200 × 5kgf(40N) ASTM D-1238(ISO 1133) 1.8g/10min 熔体流动速率 200 × 10kgf(98N) ASTM D-1238(ISO 1133) 20g/10min 物理性能 比重 23 ASTM D-792(ISO 1183) 1.05---机械性能 抗张强度 23 ASTM D-638(ISO 527) 530(52)kg/cm²(MPa) 弯曲强度 23 ASTM D-790 870(86)kg/cm²(MPa) 弯曲模数 23 ASTM D-790(ISO 178) 28000(2750)kg/cm²(MPa) 洛氏硬度 23 ASTM D-785(ISO 2039/2) R110---IZOD 冲击强度 23 , 1/4"厚 ASTM D-256(ISO R180) 14(137)kg.cm/cm(J/m) 热性能 维卡软化点---ASTM D-1525(ISO 306) 103 热变形温度 18.6kg/cm²(1/2"厚) ASTM D-648(ISO 75/A) 88 热变形温度 8 × 8hr ASTM D-648(ISO 75/A) 100 燃烧性---UL 941/16" HB---

ABS AG15E1 台化塑胶(宁波)有限公司物性数据

原料描述部分

规格级别：---外观颜色：---用途概述：鞋跟、玩具、时钟外壳、音响外壳、手提箱备注说明：高光泽性，高刚性

原料技术数据

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能
熔体流动速率 200 × 5kgf(40N) ASTM D-1238(ISO 1133) 1.8g/10min
熔体流动速率 200 × 10kgf(98N) ASTM D-1238(ISO 1133) 20g/10min
物理性能 比重 23 ASTM D-792(ISO 1183) 1.05---
机械性能 抗张强度 23 ASTM D-638(ISO 527) 530(52)kg/cm²(MPa)
弯曲强度 23 ASTM D-790 870(86)kg/cm²(MPa)
弯曲模数 23 ASTM D-790(ISO 178) 28000(2750)kg/cm²(MPa)
洛氏硬度 23 ASTM D-785(ISO 2039/2) R110---
IZOD 冲击强度 23 , 1/4"厚 ASTM D-256(ISO R180) 14(137)kg.cm/cm(J/m)
热性能 维卡软化点--- ASTM D-1525(ISO 306) 103
热变形温度 18.6kg/cm²(1/2"厚) ASTM D-648(ISO 75/A) 88
热变形温度 8 × 8hr ASTM D-648(ISO 75/A) 100
燃烧性--- UL 94 1/16" HB---