

PA12 瑞士EMS FE8510

产品名称	PA12 瑞士EMS FE8510
公司名称	东莞市博韬塑胶原料有限公司
价格	85.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场第三期A103号
联系电话	0769-88768509 13332619689

产品详情

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据		
物理性能	密度	ISO 1183	1.03		
	熔融率	ISO 1133	30		
	吸水率	饱和	ISO 62	1.9	
机械性能	拉伸模量	ISO 527-2	1470		
	屈服拉伸应力	ISO 527-2	43		
	屈服拉伸应变	ISO 527-2	5.0		
	断裂伸长率	ISO 527-2	> 50		
热性能	维卡软化温度	ISO 306	160		
	热变形温度	0.45MPa	SO 75-2	150	
	热变形温度	1.8MPa	ISO 75-2	55	
	阻燃性		UL94	V-2	
	熔融温度		ISO 11357-3	189	
	极限氧指数		ISO 4589-2	25	
电性能	表面电阻率	ASTM D257	--		

体积电阻率		ASTM D257	--	
相对电容率	100Hz	IEC 60250	3.00	
相对电容率	1MHz	IEC 60250	3.00	
介电消散因子	100Hz	IEC 60250	0.027	
介电消散因子	1MHz	IEC 60250	0.017	